

مقایسه میزان ریزنشت آپیکال کanal‌های ریشه پر شده توسط MTA با کanal‌های پر شده توسط گوتاپرکا به روش تراکم جانبی

دکتر مهدی تبریزیزاده[†]– دکتر زاهد محمدی^{*}– دکتر محمد جواد بزرگ برخونی^{**}

*استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد

**استادیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد

***دانپزشک

Title: Comparison of the apical leakage of root canals filled with MTA with those filled with gutta percha and lateral condensation technique.

Authors: Tabrizizadeh M. Assistant Professor*, Mohammadi Z. Assistant Professor**, Barzegar Bafrui MJ. Dentist

Address: *Department of Endodontics, School of Dentistry, Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

**Department of Pathobiology, School of Medicine, Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

Background and Aim: Sealing the root canal system is of great importance in endodontic treatment especially in infected teeth. Several materials have been introduced for this purpose. The aim of the present study was to evaluate the sealing ability of MTA as an orthograde root filling material and compare it with laterally condensed gutta-percha with sealer.

Materials and Methods: Thirty-six extracted human maxillary central and canine teeth were used in this experimental study. After preparation and surface disinfection with 1% NaOCl solution, the crowns of the teeth were cut at cemento-enamel junction. Roots were randomly divided into four groups: two experimental groups of 15 roots each (gutta-percha with AH26 sealer and MTA) and two control groups of 3 roots each (positive and negative). After root canal preparation and filling, the sealing ability of each technique was assessed by immersion in 1% methylene blue dye for 72 hours. Then the teeth were cleared and the extent of dye penetration was measured with a stereomicroscope. Data were analyzed by T-test with $P<0.05$ as the level of significance.

Results: The results showed that the mean microleakage was 1.1mm ($SD=2.1$) in the gutta percha group and 3.4mm ($SD=2.1$) in the MTA group. This difference was statistically significant ($P=0.013$).

Conclusion: Based on the results of this study, canal obturation with gutta-percha and AH26 sealer may provide a better apical seal compared with MTA. However, further studies on microbial leakage are needed for more precise evaluation of the sealing ability of MTA.

Key Words: Canal obturation; MTA; Dye penetration; Apical Microleakage

چکیده

زمینه و هدف: مهر و موم نمودن کanal ریشه پس از خارج کردن پالپ به ویژه در کanal‌های عفنی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. در این راستا مواد متعددی معرفی شده‌اند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی قابلیت مهر و موم کنندگی آپیکالی MTA به عنوان ماده پرکننده کanal در مقایسه با تکنیک استاندارد تراکم جانبی گوتاپرکا بود.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی از ۳۶ دندان تک کanal سنترال و کانین فک بالای انسان استفاده شد. پس از آماده و ضد عفنی کردن دندان‌ها توسط محلول ۱٪ هیپوکلریت سدیم، تاج آنها از ناحیه سروپیکال قطع شد. سپس دندان‌ها به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه A (n=۱۵)، گروه G (n=۱۵) MTA، گروه G (n=۱۵) AH26 و سیلر (n=۱۵) گوتاپرکا و سیلر. گروه A ماده کنترل منفی و مثبت که هر کدام شامل سه دندان بودند. کanal دندان‌ها در هر چهار گروه با روش step back آماده‌سازی شد. پس از پر کردن کanal‌ها با مواد مورد نظر تمام دندان‌ها به مدت ۷۲ ساعت در داخل رنگ متیلن بلو ۱٪ قرار گرفتند. سپس شفاف‌سازی دندان‌ها

[†] مؤلف مسؤول: نشانی: یزد- صندوق پستی ۳۵۴-۸۹۱۷۵ تلفن: ۰۹۱۳۱۵۳۵۷۷-۳۵۱۵۲۳۷۷۷-۰۹۱۳۱۵۳۵۷۵ نشانی الکترونیک: tabrizizadeh@yahoo.com

انجام پذیرفت و در نهایت میزان نفوذ رنگ با استفاده از میکروسکوپ اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده با تست آماری T با $P < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نفوذ رنگ در گروه گوتاپرکا و سیلر $2/1 \pm 1/1$ میلی‌متر و در گروه MTA $2/1 \pm 3/4$ میلی‌متر بود. آنالیز آماری تفاوت بین دو گروه آزمایش معنی‌دار بود ($P = 0.013$).

نتیجه گیری: بر اساس مطالعه حاضر به نظر می‌رسد که پرکردن کanal با استفاده از گوتاپرکا و سیلر AH26 مهر و موم اپیکالی بهتری نسبت به MTA ایجاد می‌کند ولی انجام مطالعات با روش‌های متفاوت مثل نفوذ میکروبی برای بررسی دقیق‌تر توانایی قابلیت مهر و موم کنندگی MTA ضروری می‌باشد.

کلید واژه‌ها: پرکردن کanal؛ MTA؛ نفوذ رنگ؛ ریزنشت آپیکال

وصول: ۸۵/۱۰/۰۹ اصلاح نهایی: ۲۴/۰۶/۸۶ تأیید چاپ: ۱۷/۰۹/۸۶

مقدمه

این ماده پس از سفت شدن ۱۲/۵ می‌باشد که مشابه هیدروکسید کلسیم است. استحکام فشاری MTA پس از ۲۱ روز حدود ۷۰ Mpa است که مشابه IRM و Super EBA می‌باشد ولی از آمالگام (۳۱۱ Mpa) بسیار کمتر است (۵).

با توجه به اهمیت زیاد توانایی مهر و موم کنندگی برای یک ماده MTA پر کننده کanal، می‌توان با بررسی مطالعات قبلی به این توانایی پر کننده اغلب مطالعات انجام شده بر روی این ماده در مورد کاربرد آن به عنوان ماده پر کننده انتهای ریشه در جراحی‌های اندودنتیک بوده است. تحقیقات ترابی نژاد و همکاران، Bates و Wu و همکاران، Adamo و همکاران، Andelin و همکاران Xavier و همکاران تووانایی مهر و موم کنندگی مناسب MTA به عنوان ماده پر کننده انتهای ریشه را نشان دادند (۶-۱۲). این قابلیت در موارد دیگری از قبیل کاربرد به عنوان apical plug، بستن سوراخ شدگی‌های ریشه و ماده مسدود کننده مدخل کanal تایید شده است (۱۳-۱۷).

استفاده از MTA به عنوان ماده پر کننده کanal دارای مشکلاتی نیز می‌باشد. بعد از سفت شدن کامل MTA، خارج کردن آن در صورت نیاز به درمان مجدد غیر جراحی مشکل است. همچنین در صورت پر شدن کanal با MTA تهیه فضای post دشوار خواهد بود. بنابراین پرکردن کanal با MTA به صورت orthograde باید محدود به موارد خاصی باشد. کanal‌هایی با طول کوتاه یا دندان‌های نکروزه با اپکس باز (اپکسیفیکاسیون یک جلسه‌ای) می‌توانند موارد خوبی برای پر کردن با MTA باشند.

با توجه به محدود بودن مطالعات انجام شده در باره کاربرد MTA به عنوان ماده پر کننده کanal هدف از انجام این مطالعه مقایسه توانایی مهر و موم کنندگی این ماده با گوتاپرکا بود.

هدف از پرکردن کanal ریشه دندان جانشین کردن ماده خشی به جای فضایی می‌باشد که پیش از این به وسیله بافت پالپ پر شده بود، به طوری که از عفونت مجدد کanal از طریق جریان خون، نشت بزاق از تاج دندان و ورود میکروارگانیسم‌ها از راه پریودنثیوم جلوگیری به عمل آید.

مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که بدون حضور باکتری‌ها تقریباً هیچگونه ضایعه پالپی یا پری اپیکال متعاقب باز شدن پالپ به محیط دهان ایجاد نمی‌شود، در حالی که وقتی بافت پالپ در معرض باکتری‌ها یا سایر میکروارگانیسم‌ها قرار می‌گیرد ضایعات پری اپیکال ایجاد می‌شوند. بنابراین میکروارگانیسم‌ها عامل اصلی بیماریهای پالپ و پری اپیکال هستند (۱).

همچنین مطالعات متعدد انجام شده در زمینه عوامل موافقیت درمان‌های اندودنتیک نشان می‌دهد که مهمترین عامل شکست، عدم مهر و موم مناسب کanal و در نتیجه نشت میکروب به داخل آن می‌باشد. بنابراین انتخاب موادی که توانایی ایجاد مهر و موم مناسب کanal را داشته باشد از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در طی سالیان گذشته مواد متعددی برای پرکردن کanal معرفی شده است ولی کماکان گوتاپرکا رایج‌ترین و موافق‌ترین ماده می‌باشد (۲).

MTA (Mineral Trioxide Aggregate) که در سال ۱۹۹۳ مطرح شد ترابی نزد معرفی شد با توجه به خواص مناسب و توانایی مهر و موم کنندگی عالی می‌تواند به عنوان یک ماده پر کننده کanal مطرح شود (۳). اجزای اصلی MTA شامل تری کلسیم اکساید، تری کلسیم سیلیکات، اکسید بیسموت، دی کلسیم سیلیکات، تری کلسیم آلومینات، تترا کلسیم آلمینوفربیت و کلسیم سولفات دی هیدرات است (۴). pH

tug back انتخاب گردید. سپس تمام دیوارهای کanal با یک لایه نازک سیلر AH26 (Dentsply-USA) پوشانده شد. گوتاپر کای اصلی پس از آغشته کردن $\frac{1}{2}$ اپیکال آن به سیلر AH26، درون کanal قرار گرفت و این گوتاپر کا توسط اسپریدر انگشتی مناسبی که با طول ۱ میلی‌متر کوتاه‌تر از طول کارکرد در کanal قرار گرفته بود به سمت دیوارهای جانبی کanal فشرده گردید و پس از خارج کردن اسپریدر گوتاپر کای جانبی با اندازه مناسب به جای آن قرار گرفت. این کار تا زمانی که دیگر اسپریدر از محل مدخل کanal ها قادر به نفوذ در کanal نبود تکرار شد. گوتای اضافی با carrierly heat گردید و گوتاپر کای باقی مانده توسط یک کندانسور به سمت اپیکال فشرده شد. در پایان مدخل کanal ها توسط heat carrier به طول ۳ میلی‌متر خالی شد و مدخل کanal ها توسط پانسمان ZOE مهر و مو می‌گردید.

- چگونگی مراحل کار در روش پرکردن با MTA

پس از پایان مراحل آماده‌سازی و شکل‌دهی، کanal ها توسط مخروط کاغذی خشک شدند و MTA-Angelus (ساخت برزیل) طبق دستور کارخانه سازنده با مایع همراه مخلوط شد تا قوام سفتی بدست آید. سپس با استفاده از پلاگر دستی و فایل شماره ۳۰ به نوک آن پنبه پیچیده شده بود در داخل کanal ها فشرده شد. برای اطمینان از تراکم مناسب MTA، از کanal ها رادیوگرافی تهیه گردید. در نهایت ۳ میلی‌متر بالای کanal ها توسط پانسمان ZOE مهر و مو می‌گردید.

- گروه کنترل منفی

پس از پایان مراحل آماده‌سازی و شکل‌دهی، کanal ها توسط مخروط کاغذی خشک شده و مدخل کanal توسط پانسمان ZOE مهر و مو می‌گردید.

- گروه کنترل مثبت

پس از پایان مراحل آماده‌سازی و شکل‌دهی، کanal ها توسط مخروط کاغذی خشک گردید و یک گوتاپر کای شماره ۴۰ بدون استفاده از سیلر داخل هر کanal قرار داده شد. سپس حفره دسترسی با پانسمان ZOE مهر و مو می‌گردید.

پس از پایان مراحل پرکردن کanal ها، دندان ها به مدت ۷ روز در رطوبت ۱۰۰٪ قرار داده شدند. برای این منظور دندان های هر ۴ گروه در داخل گاز خیس در داخل پاکت نایلونی قرار داده شد و گاز هر روز با استفاده از سرم فیزیولوژی استریل خیس گردید.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی از ۳۶ دندان تک کanal سانترال و کانین فک بالای انسان استفاده شد. نمونه‌ها از بین دندان‌های کشیده شده در مطب‌های خصوصی شهر یزد انتخاب شدند که جهت ضد عفونی نمودن به مدت ۲۴ ساعت در محلول هایپوکلریت سدیم ۱٪ قرار گرفتند.

جهت تسهیل در شکل‌دهی و تمیز کردن کanal ها، تاج تمام دندان‌ها از ناحیه اتصال بین مینا و سمان (CEJ) توسط توربین و اسپری آب با سرعت بالا قطع گردید. سپس یک فایل شماره ۱۵ داخل کanal هر دندان به اندازه‌ای وارد گردید که نوک فایل در انتهای ریشه دندان دیده شود. با کم کردن ۱ میلی‌متر از طول آن، طول بست آمده به عنوان طول کارکرد جهت مراحل آماده‌سازی کanal در نظر گرفته شد.

جهت آماده‌سازی کanal ها ابتدا قسمت تاجی توسط فرزیز و شماره‌های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب گشاد گردید و بعد قسمت اپیکال کanal تا فایل شماره ۸۰ به روش دستی آماده شد. عمل flaring با استفاده از تکنیک step back تا ۲ شماره بعد از فایل اصلی (MAF) یعنی تا شماره ۱۰۰ انجام شد. در طی درمان از یک فایل شماره ۱۵ به عنوان باز نگهدارنده (patency file) استفاده می‌شد. بدین ترتیب که پس از هر شماره فایلینگ فایل شماره ۱۵ به مقدار ۱ تا ۲ میلی‌متر از اپیکال فورامن رد می‌شد.

پس از آماده‌سازی کanal ها، ریشه‌ها به طور تصادفی به ۴ گروه به شرح زیر تقسیم شدند. گروه اول شامل ۱۵ دندان که توسط MTA پر شد. گروه دوم شامل ۱۵ دندان که توسط گوتاپر کا و سیلر AH26 به روشن تراکم جانبی پر شد.

گروه سوم به عنوان کنترل منفی شامل ۳ دندان که ریشه آنها پرنشد و سطح ریشه و فورامن اپیکال به وسیله ۲ لایه لاک ناخن پوشیده شد.

گروه چهارم به عنوان کنترل مثبت شامل ۳ دندان که فقط یک گوتاپر کای شماره ۴۰ داخل کanal آن قرار داده شد و سطح ریشه به استثنای فورامن اپیکال به وسیله ۲ لایه لاک ناخن پوشیده شد.

- نحوه انجام کار در روش تراکم جانبی

پس از پایان مراحل آماده‌سازی، کanal ها توسط مخروط کاغذی خشک شدند و مخروط اصلی گوتاپر کا با حصول اطمینان از وجود

در گروه پر شده با MTA $\frac{3}{4}$ میلی‌متر ($SD=2/1$) بود. این اختلاف با توجه به آزمون T از لحاظ آماری معنی‌دار بود ($P=0.013$).

در گروه کنترل منفی هیچ‌گونه نفوذ رنگی دیده نشد و در گروه کنترل مثبت در تمامی نمونه‌ها نفوذ کامل رنگ داخل کانال دیده شد که تایید کننده صحت آزمایش بود.

در پایان مراحل کار و شفافسازی در هنگام بررسی زیر میکروسکوپ جهت تعیین مقدار ریزنشت ترک طولی در ۲ نمونه از گروه گوتاپرکاسیلر و ۳ نمونه از گروه MTA مشاهده شد که از مطالعه خارج شدند.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پرکردن کانال با MTA به صورت orthograde مهر و موم ضعیفتری نسبت به کانال‌های پر شده با گوتاپرکا و سیلر با تکنیک تراکم جانبی ایجاد می‌کند که با نتایج مطالعه Vizgirda و همکاران که با روش نفوذ رنگ انجام شد همخوانی دارد (۲) ولی در مطالعه AL-Hezaimi و همکاران مهر و موم MTA بهتر از گوتاپرکا بود (۱۸).

علت این اختلاف در نتایج می‌تواند ناشی از تفاوت روش‌های انجام مطالعه به خصوص از لحاظ نحوه بررسی میزان ریزنشت و همچنین نحوه قرار دادن MTA در داخل کانال باشد. در ارتباط با مورد اخیر، لازم به ذکر است که جهت سهولت امکان قرار دادن MTA در کانال، لازم است که filing و flaring کانال بیشتر از حالت عادی انجام شود. با توجه به امکان تضعیف دیواره‌های کانال و یا سوراخ شدن ریشه این کار باید با در نظر گرفتن ضخامت عاج در سطوح مختلف ریشه صورت پذیرد.

در مطالعه ما و Vizgirda و همکاران از روش نفوذ رنگ برای بررسی نشت استفاده شد (۲)، در حالیکه AL-Hezaimi و همکاران از روش نشت میکروبی استفاده نمودند (۱۸). ارزیابی نفوذ خطی رنگ از سمت اپیکال یا کرونال رایج‌ترین روش آزمایشگاهی بررسی تطابق مواد پرکننده با دیواره‌های کانال می‌باشد.

در دهه‌های اخیر در اکثر تکنیک‌های ارزیابی کننده نشت از موادی از قبیل رنگ، ایزوتوپ‌های رادیواکتیو یا باکتری‌ها و فرآورده‌های متabolیک آنها استفاده شده است. اما استفاده از رنگ به دلیل حساسیت

پس از یک هفته، به سطح همه نمونه‌ها لاک زده شد به طوری که در ۲ گروه آزمایش و کنترل مثبت همه سطح ریشه و حفره دسترسی به غیر از فورامن اپیکال با لاک پوشانده شد و در گروه کنترل منفی کل سطح ریشه و حفره دسترسی به علاوه اپیکال فورامن توسط لاک پوشانده شدند. در مرحله بعد نمونه‌ها به مدت ۷۲ ساعت در داخل محلول رنگی متیلن بلو ۱٪ در دمای 25°C قرار گرفتند. در انتهای این مرحله تمام نمونه‌ها با بافر فسفات سالین (PBS) شسته شد و سپس لاک‌ها به وسیله استن به آرامی پاک شد. به منظور ثابت ماندن pH نمونه‌ها به مدت ۰/۵ ساعت در بافر فسفات سالین (PBS) قرار گرفتند.

- نحوه انجام شفافسازی (clearing)

مرحله دکلسفیکاسیون

دندان‌ها به مدت یک هفته در محلول اسید نیتریک ۱۰٪ قرار گرفتند تا به طور کامل دکلسفیکه شوند. سپس نمونه‌ها به مدت یک روز در زیر شیر آب قرار داده شدند تا حالت اسیدی از بین برود و ابعاد نمونه‌ها حفظ شود.

مرحله آبگیری (dehydration)

با استفاده از ایزوپروپانیل الكل درجه بندی شده ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه عملیات دهیدراسيون انجام شد. زمان استفاده شده ۱ ساعت برای ایزوپروپانیل الكل ۵۰، ۶۰ و ۷۰ درجه و ۲ ساعت برای ایزوپروپانیل الكل ۸۰ و ۹۰ و ۱۰۰ درجه و ۰/۵ ساعت برای ایزوپروپانیل الكل ۱۰۰ درجه بود.

مرحله شفافسازی

برای انجام این مرحله از زایلن استفاده شد که نمونه‌ها به مدت ۳ ساعت در این محلول قرار گرفتند تا به طور کامل شفاف شوند.

اندازه‌گیری نفوذ رنگ

برای اندازه‌گیری از میکروسکوپ M6c-10 با عدسی چشمی مدرج به میلی‌متر و بزرگنمایی ۱۰ استفاده شد و مقدار رنگ نفوذ کرده برای تک‌تک کانال‌ها اندازه‌گیری و ثبت گردید. نتایج بدست آمده با تست آماری T و سطح معنی‌داری $P<0.05$ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که میانگین ریزنشت در گروه پر شده با گوتاپرکا و سیلر AH26 ۱/۱ میلی‌متر ($SD=2/1$) و

می باشد که به علت قابلیت مهر و مومنگی و سازگاری بافتی عالی استفاده از آن برای پرکردن orthograde کanal پیشنهاد شده است ولی این نکته را نیز باید در نظر داشت که کاربرد MTA ممکن است محدودیت هایی را از لحاظ کلینیکی ایجاد کند. بدین ترتیب که در صورت نیاز به استفاده از post باید فضای آن بلافاصله پس از اتمام پرکردن کanal تهیه کرد. در صورتی که کanal با MTA پر شود تهیه post مشکل تر است. همچنین پس از سفت شدن MTA خارج کردن آن از کanal مشکل خواهد بود. بنابراین در صورت پرکردن کanal با MTA انجام درمان مجرد غیر جراحی امکان پذیر نیست.

با توجه به نتایج این مطالعه توصیه می شود برای تایید کاربرد MTA به عنوان ماده پرکننده کanal، قابلیت مهر و مومنگی آن با استفاده از مدل های نشت باکتریایی و همچنین در کارآزمایی های بالینی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

و سهولت کاربرد، رایج تر است. اساس مطالعات نفوذ رنگ این است که عمق نفوذ رنگ نشان دهنده فاصله میان پر کردگی کanal با دیواره های آن می باشد.

اندازه حباب ها و فضاهای خالی موجود در پر کردگی کanal و آبگرزید بودن عاج و مواد پرکننده کanal بر روی میزان نفوذ رنگ تأثیر می گذارند. از طرفی در مطالعاتی که از ریز نشت میکروبی استفاده می شود عواملی از قبیل نحوه آماده سازی دندان ها، نوع میکروب مورد استفاده و قدرت تحرک آن و خاصیت ضد میکروبی سیلر و ماده پر کننده کanal می توانند بر روی نفوذ میکروب تأثیر داشته باشند. مطالعات مختلفی نیز تفاوت بین نتایج حاصله از آزمایش های نشت باکتریال و نشت رنگ را نشان داده اند. بنابراین باید تفسیر نتایج و تعمیم آن به شرایط کلینیکی با احتیاط صورت گیرد.

به طور کلی MTA یک ماده بسیار ارزشمند با کاربردهای متعدد

منابع

- 1- Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ. The effects of surgical exposures of dental pulps in germ-free and conventional laboratory rats. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*. 1965 Sep;20:340-9.
- 2- Vizgirda PJ, Liewehr FR, Patton WR, McPherson JC, Buxton TB. A comparison of laterally condensed gutta-percha, thermoplasticized gutta-percha, and mineral trioxide aggregate as root canal filling materials. *J Endod*. 2004 Feb;30 (2):103-6.
- 3- Torabinejad M, Watson TF, Pitt Ford TR. Sealing ability of a mineral trioxide aggregate when used as a root end filling material. *J Endod*. 1993 Dec;19 (12):591-5.
- 4- Fridland M, Rosado R. Mineral trioxide aggregate (MTA) solubility and porosity with different water-to-powder ratios. *J Endod*. 2003 Dec;29 (12):814-7.
- 5- Torabinejad M, Hong CU, McDonald F, Pitt Ford TR. Physical and chemical properties of a new root-end filling material. *J Endod*. 1995 Jul;21 (7):349-53.
- 6- Torabinejad M, Higa RK, McKendry DJ, Pitt Ford TR. Dye leakage of four root end filling materials: effects of blood contamination. *J Endod*. 1994;20:159-63.
- 7- Torabinejad M, Rastegar AF, Kettering JD, Pitt Ford TR. Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate as a root-end filling material. *J Endod*. 1995 Mar;21 (3):109-12.
- 8- Bates CF, Carnes DL, del Rio CE. Longitudinal sealing ability of mineral trioxide aggregate as a root-end filling material. *J Endod*. 1996 Nov;22 (11):575-8.
- 9- Wu MK, Kontakiotis EG, Wesselink PR. Long-term seal provided by some root-end filling materials. *J Endod*. 1998 Aug;24 (8):557-60.
- 10- Adamo HL, Buruiana R, Schertzer L, Boylan RJ. A comparison of MTA, Super-EBA, composite and amalgam as root-end filling materials using a bacterial microleakage model. *Int Endod J*. 1999 May;32 (3):197-203.
- 11- Andelin WE, Browning DF, Hsu GH, Roland DD, Torabinejad M. Microleakage of resected MTA. *J Endod*. 2002 Aug;28 (8):573-4.
- 12- Xavier CB, Weismann R, de Oliveira MG, Demarco FF, Pozza DH. Root-end filling materials: apical microleakage and marginal adaptation. *J Endod*. 2005 Jul;31 (7):539-42.
- 13- Al-Kahtani A, Shostad S, Schifferle R, Bhamhani S. In-vitro evaluation of microleakage of an orthograde apical plug of mineral trioxide aggregate in permanent teeth with simulated immature apices. *J Endod*. 2005 Feb;31 (2):117-9.
- 14- Nakata TT, Bae KS, Baumgartner JC. JCPerforation repair comparing mineral trioxide aggregate and amalgam using an anaerobic bacterial leakage model. *J Endod*. 1998 Mar;24 (3):184-6.
- 15- Mah T, Basrani B, Santos JM, Pascon EA, Tjäderhane L, Yared G, Lawrence HP, Friedman S. Periapical inflammation affecting coronally-inoculated dog teeth with root fillings augmented by white MTA orifice plugs. *J Endod*. 2003 Jul;29 (7):442-6.
- 16- Tselnik M, Baumgartner JC, Marshall JG. Bacterial leakage with mineral trioxide aggregate or a resin-modified glass ionomer used as a coronal barrier. *J Endod*. 2004 Nov;30 (11):782-4.
- 17- Cummings GR, Torabinejad M. Mineral trioxide aggregate (MTA) as an isolating barrier for internal bleaching. *J Endod*. 1995; 21:228.
- 18- Al-Hezaimi K, Naghshbandi J, Oglesby S, Simon JH, Rotstein I. Human saliva penetration of root canals obturated with two types of mineral trioxide aggregate cements. *J Endod*. 2005 Jun;31 (6):453-6.