

استحکام باند بین سه نوع فایبر پست و سه ناحیه از عاج ریشه

دکتر سعید نوکار⁺ - دکتر حسن درریز^{**} - دکتر حبیب حاجی میرآقا^{*} - دکتر نیلوفر شماشیان^{***}

*استادیار گروه آموزشی پروتزهای ثابت دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

**دانشیار گروه آموزشی پروتزهای ثابت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

***دندانپزشک

Title: Bond strength of three types of fiber posts to three regions of root canal dentin

Authors: Nokar S. Assistant Professor*, Dorriz H. Associate Professor*, Hajimiragha H. Assistant Professor*, Shamashyan N. Dentist

Address: * Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Background and Aim: Debonding is the most common failure type of fiber posts. This in vitro study aimed to evaluate the bond strength of 3 different fiber posts cemented with a resin luting agent in three regions of prepared post spaces after being subjected to thermocycling.

Materials and Methods Thirty six mandibular first premolars were sectioned at the cemento-enamel junction and were treated endodontically. After one week the post spaces were prepared and roots were divided into 3 groups of 12 specimens according to the post types (D.T.Composipost, D.T.White, D.T.Light). Sealbond Cement Dual II was used in all groups. One day after cementation, specimens were subjected to 3500 thermal cycles (5°C/55°C). Each root was then embedded in acrylic resin and sectioned perpendicular to long axis. Three 1-mm tick segments from apical, middle and cervical thirds were prepared. Push out test was performed. Data were analyzed with 2-way ANOVA (P<0.05). All root segments and dislodged posts were observed with stereomicroscope to figure out their failure modes.

Results: The post type had no significant effect on bond strength (p=0.08). However bond strength at the coronal segment was higher than the other segments (p=0.005). Mixed mode was the mostly occurred failure mode with D.T.Composipost and D.T.Light but with D.T.White, the mostly occurred failure mode was adhesive between the post and cement.

Conclusion: Different fiber posts have relatively similar bond strength to root dentin, bond strength at the coronal segment was higher than the other segments.

Key Words: . Fiber post; Bond strength; Resin cement

چکیده

زمینه و هدف: بیشترین علت شکست درمان با فایبرپست‌ها از دست رفتن باند آنها می‌باشد. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی مقایسه استحکام باند سه نوع فایبر پست در سه ناحیه مختلف ریشه پس از ترموسایکل می‌باشد.

روش بررسی: ۳۶ دندان تک کانال پرمولر اول مندیبل جمع‌آوری، تاج آنها قطع و درمان ریشه شدند. پس از گذشت یک هفته فضای پست آماده گردید. نمونه‌ها به طور تصادفی به سه گروه ۱۲ تایی تقسیم و در هر گروه یکی از سه نوع پست D.T.White, D.T.Light و D.T.Composipost توسط سمان Sealbond Cement Dual II مطابق دستور شرکت سازنده سمان شدند. پس از ۲۴ ساعت نمونه‌ها تحت ۳۵۰۰ سیکل حرارتی (۵°C/۵۵°C) قرار گرفتند. دندان‌ها در رزین آکریلی شفاف مانده و با برش‌های عرضی از فاصله ۱ میلی‌متری از طوق ریشه ۳ قطعه به ضخامت ۱±۰ میلی‌متر از سه ناحیه اپیکال و میانی و کروناال تهیه شد. سپس توسط دستگاه Universal Testing Machine آزمایش push-out انجام گردید. نتایج به دست آمده با تست آماری ANOVA (p<۰/۰۵) دو طرفه، آنالیز شدند. سپس نحوه شکست نمونه‌ها با استریومیکروسکوپ بررسی شد.

یافته‌ها: نوع پست در استحکام باند تأثیری ندارد (p=۰/۰۸). اما استحکام باند در قسمت کروناال بیش از نوعی دیگر بود (p=۰/۰۰۵). نوع شکست در دو گروه D.T.Composipost و D.T.Light بیشتر از نوع مختلط و در گروه D.T.White، بیشتر از نوع آدهزیو در حد فاصل پست و سمان بود.

+ مؤلف مسؤول: نشانی: تهران - خیابان انقلاب - خیابان قدس - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده دندانپزشکی - گروه آموزشی پروتزهای ثابت
تلفن: ۸۸۰۹۵۴۶۵ نشانی الکترونیک: Noukarsa@sina.tums.ac.ir

نتیجه‌گیری: سه نوع فایبر پست مذکور استحکام باند تقریباً مشابهی دارند. اما استحکام باند در ناحیه سرویکالی بیشتر از نواحی دیگر بود.

کلید واژه‌ها: استحکام باند؛ سمان رزینی؛ فایبر پست

وصول: ۸۷/۰۹/۲۳ اصلاح نهایی: ۸۸/۰۱/۲۵ تأیید چاپ: ۸۸/۰۲/۰۱

مقدمه

اکثر دندان‌هایی که درمان ریشه شده‌اند در ابتدا نیاز به ترمیم پست و کور دارند (۱) استفاده از پست‌های ریختگی در مواردی که میزان ساختار باقی مانده دندان کم است بسیار مناسب می‌باشد ولی این پست‌ها به هزینه‌های گزاف لاپراتوار و جلسات متعدد درمانی نیاز دارند (۱،۲). سختی آنها و همچنین سختی پست‌های استیل ضد زنگ عاج بسیار متفاوت می‌باشد (۴،۳) و سایه تاریک آنها نیز که در نتیجه کروژن به وجود می‌آید از لثه مارجینال دیده می‌شود (۵). پست‌های فلزی بیشتر منجر به شکستگی‌های غیر قابل برگشت ریشه می‌شوند (۶). درحالی‌که فایبر پست‌ها که از فایبرهای کربن، کوارتز، سیلیکا، Zirconia و Glass در یک بستر رزینی تشکیل شده‌اند می‌توانند با تکنیک ادهزیو سمان شوند (۳). بنابراین استحکام باند بیشتری به عاج نسبت به انواع پست‌های زیرکونیا و یا پست‌ها با بیس فلزی دارند (۳) و تمایل کمتری به شکستگی ریشه نشان می‌دهند (۴،۳). نیروهای وارد شده بر دندان ترمیم شده با فایبر پست به خوبی توسط پست و کور جذب می‌شود و چون سختی شبیه به سختی عاج دارند باعث به وجود آمدن کمترین تنش در ریشه می‌شوند (۷). مطالعات دیگر نشان داده‌اند که حتی اگر فایبر پست‌ها باعث شکستگی ریشه شوند خطوط شکستگی کروئالی‌تر واقع شده و مطلوب‌تر است و درمان آن نیز نسبت به شکستگی‌های مربوط به پست‌های فلزی ساده‌تر می‌باشد (۸). به جهت علل ذکر شده و به خصوص گرایش به زیبایی بیشتر استفاده از فایبر پست‌های ترانسلسونت به خصوص در دندان‌های قدامی رو به افزایش است. گفته می‌شود که پست‌های غیر فعال و متقارب (Taper) از پیش ساخته شده بهتر با شکل کانال دندان هماهنگ می‌شوند و بنابراین باعث حفظ ساختار دندان به خصوص در ناحیه اپیکالی می‌شوند (۱).

اثر سمان در گیر پست‌ها، تحت تأثیر استحکام سمان و قدرت باند شدن آن به پست و دیواره‌های عاجی قرار دارد (۹). چگونگی انتقال نیروها از پست به دندان نیز به توانایی باند شدن پست به دندان بستگی

دارد (۱۰)، بنابراین استفاده از سمان‌های ادهزیو سبب کاهش احتمال شکست ریشه می‌شود (۱۱). کاهش تراکم توبول‌های عاجی ریشه از کروئال به اپیکال (۱۲) می‌تواند بر استحکام باند در نواحی مختلف ریشه تأثیر بگذارد. مزایای انواع مختلف فایبر پست به یکدیگر به طور قطع مشخص نمی‌باشد و نیازمند بررسی‌های بیشتر می‌باشد. بررسی‌های کلینیکی نشان داده‌اند که بالاترین علت شکست فایبر پست‌ها جدا شدن پست از دندان می‌باشد (۸). از آنجایی که علت عمده شکست در درمان با فایبر پست جدا شدن باند می‌باشد (۸) در این مطالعه به بررسی میزان استحکام باند سه نوع فایبر پست D.T.Composipost و D.T.Light, D.T.White که توسط سمان رزینی Sealbond Cement Dual II (RTD) به عاج ریشه متصل شده‌اند در سه ناحیه ریشه می‌پردازیم.

روش بررسی

۳۶ دندان پرمولر اول مندیبل سالم با طول ریشه ۱۳ تا ۱۴ میلی‌متر که به دلایل درمان ارتودنسی و یا پرپودنتال کشیده شده بودند و در رادیوگرافی تنها دارای یک کانال مستقیم، بدون تحلیل داخلی و آپکس کاملاً تکامل یافته بودند، انتخاب شدند. دندان‌ها از جرم و بافت نرم تمیز شده و برای مدت یک هفته در محلول کلرامین ۰/۴٪ ضد عفونی شدند. سپس در نرمال سالین قرار گرفتند.

تاج نمونه‌ها از ناحیه طوق عمود بر محور طولی دندان‌ها و توسط دیسک الماسی اره‌ای و در حضور آب بریده شدند. درمان ریشه تا ۱ میلی‌متری آپکس ریشه انجام شد و کانال ریشه دندان‌ها توسط K-files (Dentsply/آمریکا) به شیوه step back تا فایل شماره ۴۵ فایل شدند و فلیر نیز تا شماره ۷۰ با شستشوی مداوم سدیم هیپو کلرایت ۲/۶٪ انجام شد. کانال‌ها توسط مخروط کاغذی (آریا دنت/تهران/ایران) خشک شدند. دیواره کانال‌ها به سیلر رزینی بدون اوژنول AH26 (Dentsply/آلمان) آغشته شدند. پرکردگی کانال‌ها با گوتاپرکا (آریا دنت/تهران/ایران) و به روش lateral condensation

انجام گردید.

سرعت با حرکات لرزشی در کانال ریشه قرار داده شد و اضافات سمان تمیز شد و درحالیکه سر دستگاه light cure در تماس مستقیم با پست درمقطع سرویکال ریشه بود هر نمونه به مدت ۴۰ ثانیه cure گردید. نمونه‌ها برای مدت یک روز در دستگاه انکوباتور (درسا/تهران/ایران)، در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۱۰۰٪ قرار گرفتند، سپس نمونه‌ها تحت ۳۵۰۰ سیکل حرارتی از ۵ تا ۵۵ درجه سانتی‌گراد در دستگاه ترموسایکلینگ (درسا/تهران/ایران) قرار گرفتند. مدت سکون نمونه‌ها در هر محفظه دستگاه ۳۰ ثانیه و زمان توقف ما بین این دو محفظه ۱۲ ثانیه بود. نمونه‌های آماده شده درون قالب‌های سیلیکونی (Coltene/Speedex/سوئیس) حاوی رزین آکرلیک شفاف self/cured (Dentsply/آمریکا) مانت شدند.

سپس به بازوی دستگاه ایزومت (Buehler/آلمان) متصل شدند. با حضور آب خنک کننده از ۱ میلی‌متر زیر CEJ برش‌های عمود بر محور طولی پست زده شد و ۳ قطعه به ضخامت 0.1 ± 1 میلی‌متر از هر یک از سه ناحیه سرویکال، میانی و اپیکال پست به همراه ریشه تهیه گردید. ضخامت هر پست در هر قطعه سرویکال، میانی و اپیکال توسط میکرومتر دیجیتالی (Mitutoyo/ژاپن) با دقت 0.001 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. همچنین قطر پست در دو سمت کرونال و اپیکال هر قطعه آماده شده، توسط استرومیروسکوپ با عدسی مدرج (Olympus SZX9/ژاپن) با بزرگنمایی ۴۰ اندازه‌گیری شد.

بنابر این مساحت جانبی پست در هر برش با فرمول زیر محاسبه گردید:

$$A = \pi(r_1 + r_2) [(r_1 - r_2)^2 + h^2]^{1/2}$$

A = مساحت جانبی هر پست

r_1 = شعاع ناحیه کرونالی هر پست در هر قطعه

r_2 = شعاع ناحیه اپیکالی پست در هر قطعه

h = ضخامت هر قطعه پست

نمونه‌ها درون محفظه‌های مقاوم به نور نگهداری شدند. هر دیسک دندانی توسط موم چسب بر روی جیگ استوانه‌ای دستگاه Universal Testing Machine (Zwick/آلمان)

دندان‌ها برای مدت یک هفته در رطوبت ۱۰۰٪ و دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد درون دستگاه انکوباتور قرار گرفتند. سپس فضای پست به عمق ۹ میلی‌متر از CEJ آماده شد، به این ترتیب که ابتدا گوتاپرکای ناحیه کرونالی باپلاگر گرم خارج شد و سپس بقیه گوتا توسط پیژوریمر شماره ۱ (Mani/ژاپن) برداشته شده، به نحوی که ۴ تا ۵ میلی‌متر از گوتای انتهایی کانال جهت برقراری سیل اپیکالی باقی ماند. آنگاه فضای پست به جهت قرار گرفتن پست‌های RTD شماره ۲ توسط دریل شماره ۱ (RTD/فرانسه) و سپس دریل هم‌سایز پست با شماره ۲ (RTD/فرانسه) به طول ۹ میلی‌متر آماده شد. فضای پست توسط نرمال سالین شسته شده و با paper point خشک گردید. دلیل استفاده از پست‌های شماره ۲ RTD توصیه کارخانه جهت استفاده آنها در پرمولر اول مندیبل می‌باشد. این پست‌ها جهت تطابق بیشتر با کانال ریشه دارای دو Taper می‌باشند.

Taper اول ۲ درجه است و در ۵ میلی‌متری اپیکالی وجود دارد. Taper دوم در ۱۰ میلی‌متری بعدی وجود دارد و ۸ درجه می‌باشد. نمونه‌ها به طور تصادفی به سه گروه ۱۲ تایی تقسیم شدند. در گروه اول پست D.T. Light، گروه دوم D.T. White و گروه سوم پست D.T. Composipost با سمان (sealbond cement dual II/فرانسه، RTD) مطابق دستور کارخانه سمان شدند.

ابتدا فضای آماده شده برای پست توسط اسید فسفریک ۳۲٪ برای مدت ۲۰ ثانیه اچ شده و سپس با محلول نرمال سالین شستشو داده شد. رطوبت اضافی فضای آماده شده برای پست توسط مخروط‌های کاغذی و فشار هوای آرام گرفته شد. با استفاده از میکرو براش یک بار مصرف (Microbrush International/آمریکا) ۲ لایه پی در پی از sealbond ultima به دیواره فضای آماده شده زده شد. اضافه پرایمر پس از گذشت ۱۰ ثانیه توسط مخروط کاغذی گرفته و به مدت ۲۰ ثانیه نور توسط دستگاه LED (Coltene/سوئیس) در تماس مستقیم با مقطع سرویکال ریشه cure شد.

پست‌ها به یک لایه باندینگ آغشته شد و پس از مدت ۱۰ ثانیه توسط فشار هوای ملایم خشک شدند و برای مدت ۲۰ ثانیه cure انجام شد. آنگاه مقدار مساوی از بیس و کاتالیست sealbond cement dual II مخلوط و توسط لنتولو به داخل کانال برده شد. آنگاه پست به

جدول ۱- مقادیر استحکام باند در گروه‌های مختلف

نوع پست	ناحیه	میانگین استحکام باند	انحراف معیار
D.T.Composipost	کرونا	۹/۰۸	۴/۱۸
	میانی	۴/۶	۴/۷
	اپیکال	۲/۶۰	۳/۰۳
D.T.White	کرونا	۴/۵۵	۲/۶۹
	میانی	۳/۹۵	۳/۲۹
	اپیکال	۴/۴۷	۳/۳۴
D.T.light	کرونا	۷/۶۰	۳/۶۸
	میانی	۴/۲۸	۳/۳۱
	اپیکال	۶/۸۳	۴/۷۰

جدول ۲- نتیجه بررسی هم زمان نوع پست و ناحیه بر استحکام باند (آنالیز واریانس دوطرفه)

منبع تغییرات	درجه آزادی	سطح معنی داری
ناحیه	۲	۰/۰۰۵
پست	۲	۰/۰۸۰
ناحیه و پست	۲	۰/۰۶۸


جدول ۳- نتایج آنالیز post hoc

ناحیه	تعداد	زیر مجموعه
میانی	۳۶	۴/۲۹
اپیکال	۳۶	۴/۹۶
کرونا	۳۶	۷/۰۷
Sig.		۰/۷۲۱

متصل شد به نحوی که قسمت کرونا آن به سمت جیگ باشد و پست موجود در مقطع ریشه در وسط حفره جیگ قرار بگیرد. آنگاه توسط پین وارد کننده نیرو که به قسمت فوقانی دستگاه متصل شده بود نیرویی از سمت اپیکال به سمت کرونا با سرعت ۱ میلی‌متر بر دقیقه وارد گردید، تا پست از ریشه دندان جدا گردد. استحکام باند با تکنیک Push-out در هر قطعه دندانی با فرمول $P=F/A$ اندازه‌گیری شد. که A در این فرمول مساحت جانبی پست و F نیروی ثبت شده توسط دستگاه برای جدا شدن پست می‌باشد. هر قطعه دندانی و پست جدا شده از آن توسط استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی X20 بازنگری شدند تا مشخص شود که شکست در کدام قسمت اتفاق افتاده است. در آخر جهت آنالیز داده‌ها از تست ANOVA دو طرفه استفاده شد.

یافته‌ها

جدول ۱ استحکام باند نمونه‌ها را نشان می‌دهد. پست‌های مختلف مورد استفاده در این مطالعه تفاوت معنی‌داری در استحکام باند نداشتند ($p>0/05$). همچنین تاثیر متقابل پست و ناحیه معنی‌دار نبود ($p>0/05$) (جدول ۲). اما استحکام باند در ناحیه سرویکال ریشه بیشتر از نواحی میانی و اپیکالی می‌باشد ($p<0/05$) (جدول ۳). اکثر شکست‌های ایجاد شده در پست D.T.white از نوع ادهزیو بین پست و سمان بود و برای دو پست دیگر از نوع مختلط بود (جدول ۴) که در واقع پس از جدا شدن پست از ریشه، قسمتی از سمان به پست و قسمتی از آن به عاج ریشه متصل بود (شکل ۱).



شکل ۱- شکست از نوع mix

جدول ۴- تعداد و نوع شکست در هر گروه به تفکیک ناحیه

نوع شکست							ناحیه	گروه (نوع پست)
g	f	e	d	c	b	a		
۰		۰	۱	۵	۱	۵	کرونا	D.T.Composipost
۰		۰	۱	۴	۳	۴	میانی	
۱		۱	۰	۵	۲	۳	اپیکال	
		۱	۰	۶	۲	۳	کرونا	D.T.White
		۱	۱	۴	۰	۶	میانی	
		۰	۱	۲	۰	۹	اپیکال	
۰		۰	۰	۹	۲	۱	کرونا	D.T.Light
۱		۱	۱	۳	۴	۲	میانی	
۱		۰	۱	۷	۱	۲	اپیکال	

a-ادهزیو بین پست و سمان b-ادهزیو بین سمان و دندان c-مختلت d-کوهزیو در سمان e-کوهزیو دندان f-کوهزیو پست g-شکست زود هنگام

بحث و نتیجه گیری

جنس مواد تشکیل دهنده، رنگ ظاهری، خاصیت عبور دهندگی نور و اپسیتی آنها می باشد. در میان این فایبر پست ها تنها D.T. Light قابلیت عبور نور از خود را دارد. D.T. Composite و D.T. Light در رادیوگرافی اپک دیده می شوند در حالیکه D.T. White در رادیوگرافی رادیولوسنت می باشد. D.T. Light و D.T. White از فایبرهای کوآرتز در اپوکسی رزین به وجود آمده اند و D.T.Composite از فایبرهای کربن در اپوکسی رزین به وجود آمده است. قابلیت عبور نور و جنس پست می تواند بر استحکام باند تأثیر بگذارد.

Robert و همکاران گزارش کرده اند که استفاده از فایبر پست های ترانسلسونت منجر به سفت شدن بیشتر کامپوزیت های رزینی light-polymerized می گردد. این به علت خاصیت عبور دهندگی نور از طریق فایبر پست های ترانسلسونت می باشد (۱۷). بنابراین در استفاده از این فایبر پست ها، رزین های dual-polymerized که یک جزء پلیمریزه شونده توسط نور نیز دارند ترجیح داده می شود (۱۸). زیرا این موضوع که تمامی اجزاء باندینگ در سطح تماس ادهزیو، حداکثر پلیمریزاسیون را داشته باشند، برای تامین استحکام باند بسیار حایز اهمیت است. تفاوت در جنس فایبر پست ها و همچنین توانایی انجام واکنش مجدد در آنها می تواند بر استحکام باند تأثیر بگذارد (۱۹). در این مطالعه از Sealbond Ultima (light polymerized-agent) single-bottle bonding به همراه اسید فسفریک ۳۲٪ برای etching کانال ریسه و سمان دوال کیور

در کلینیک معمولاً شکست در درمان های پروتزی بعد از سال ها اتفاق می افتد. طی این سال ها به طور مداوم فاکتورهایی مانند تغییرات دما و نیروهای مکانیکی متعددی بر دندان وارد می گردد. به همین دلیل در این مطالعه از ترموسایکلینگ به جهت شبیه سازی محیط دهان استفاده شد. البته از دیگر روش های شبیه سازی محیط دهان fatigue loading می باشد. گزارش شده است که fatigue loading تأثیری بر استحکام باند فایبرپست ها ندارد (۱۳)، علاوه بر این نیروهای استاتیکی که در مطالعه in vitro بر روی نمونه ها وارد می شود نمی توانند مشابه نمونه های in vivo باشند (۴). برخی محققان بیان کرده اند، هنگامی که نیروی push-out بر تمام یک پست فلزی و یا قطعه ضمیمی از آن وارد گردد، منجر به ایجاد یک استرس بزرگ و ناهمگون می گردد (۱۴). در این مطالعه نیروی push-out به نمونه ها وارد گردید تا از به وجود آمدن استرس های ناهمگون جلوگیری شود. از طرفی مطالعات دیگر بیان کرده اند که استفاده از روش push-out برای اندازه گیری استحکام باند فایبر پست ها به عاج ریشه، قابل اعتمادتر از روش میکرو کششی می باشد (۱۵). زیرا روش push-out شبیه به یک تست برشی حقیقی است و حتی در مقایسه با روش معمولی تست برشی تخمین بهتری از استحکام باند می دهد (۱۶). در این مطالعه از سه نوع فایبرپست ترانسلسونت (D.T.Light)، سفید (D.T.White) و تیره (D.T.Composite) استفاده گردید. تفاوت این سه نوع پست در

باندینگ در پست‌های متفاوت را تحت تاثیر قرار دهد. سه پست استفاده شده در این مطالعه درصد تقریباً مشابهی (۶۰٪) از فایبرهای موجود در اپوکسی رزین دارند. از طرفی جنس اپوکسی رزین آنها مشابه می‌باشد. این شباهت‌ها سبب ریزساختار تقریباً مشابه آنها با یکدیگر می‌شود. به علت خصوصیات شیمیایی شبیه به هم، احتمالاً استحکام باند مشابهی نشان می‌دهند.

Perdigao و همکاران (۳) نتوانستند تفاوت باارزی را در استحکام باند فایبر پست‌های مختلف (D.T.Light post / FRC Postec / ParaPost Fiber White) با ویژگی عبوردهندگی نور متفاوت، درحالی‌که با سمان‌های توصیه شده توسط سازنده شان متصل شده بودند، نشان دهند. نتایج تحقیق اخیر با نتایج مطالعه ما همخوانی دارد. در مطالعه ما نیز فایبرپست‌های متفاوت استحکام باند تقریباً مشابهی داشتند.

Perdigao در تحقیق خود به مطالعه کلینیکی مشابهی که نشان می‌دهد فایبر پست‌های مورد استفاده در مطالعه او کارکرد کلینیکی تقریباً مشابهی دارند اشاره کرده است (۸). عوامل بسیاری وجود دارند که می‌توانند سبب استحکام باند بیشتر در نواحی کرونالی ریشه نسبت به نواحی اپیکالی آن شوند. از جمله این عوامل تغییرات در ساختار عاج ریشه می‌باشد. ریشه دندان‌ها در نواحی مختلف، ویژگی‌های متفاوتی دارد. به عنوان مثال، تراکم توبول‌های عاجی کانال ریشه، از سمت کرونال به اپیکال کاهش می‌یابد (۱۲). این موضوع می‌تواند منجر به استحکام باند بیشتر در نواحی کرونالی ریشه نسبت به نواحی اپیکالی گردد. زیرا زوایای رزینی با نفوذ آدهزیو در این توبول‌های عاجی به وجود می‌آید. از طرف دیگر ریشه یک دندان در نواحی مختلف پاسخ‌های متفاوتی به اسید اچینگ نشان می‌دهد. بنابراین اثر عوامل باندینگ در نواحی مختلف ریشه متفاوت می‌باشد (۲۴).

فاکتورهای دیگری نیز بر باند ناحیه‌ای پست‌ها مؤثر می‌باشند. استرس‌های به وجود آمده توسط پلیمریزاسیون مواد رزینی در نواحی عمیق کانال بیشتر می‌باشند (۲۳). در نواحی محدود مانند حفره‌های تک سطحی و دیواره‌های خمیده فضای پست، میزان سطوح باند شده به سطوح باند نشده (C-factor) افزایش می‌یابد. زیرا هر چه سطوح آزاد بیشتری وجود داشته باشند، سیلان بیشتری در ماده وجود دارد و منجر به ایجاد استرس‌های کمتری در حین پلیمریزاسیون

Sealbond Dual cement II استفاده شد. مزایای استفاده از سمان‌های آدهزیو برای باندینگ پست‌ها به عاج ریشه این است که سبب تقویت دندان و کمک به نگهداری پست و ترمیم نهایی می‌شوند (۲۰). همچنین می‌توانند سبب کاهش استرس‌های موجود در عاج شوند (۱۰). سمان‌های آدهزیو همچنین منجر به ریزنشست کمتری نسبت به سمان زینک فسفات و گلاس آینومر می‌شوند (۱۱). اما از معایب سمان مربوطه مراحل کار بیشتر نسبت به انواع self-etch و نیز technique sensitivity آن می‌باشد و wet bonding تأثیر به سزایی بر استحکام باند آن دارد (۲۱).

سمان‌های رزینی می‌توانند Light-Polymerized و Self-polymerized و یا ترکیبی از هر دو نوع باشند (۱۸). گزارش شده است که رزین‌های کامپوزیتی که فقط توسط نور پلیمریزه می‌شوند، استرس‌های انقباضی بیشتری به هنگام پلیمریزاسیون به وجود می‌آورند (۲۲). همچنین گفته شده است که در نواحی نامطلوب و کوچک انتهایی فضای پست، استرسی که توسط پلیمریزه شدن سمان رزینی به وجود می‌آید، می‌تواند آن قدر شدید باشد که رزین کامپوزیتی را از دیواره‌های کانال جدا کند و فضاهای خالی به وجود آورد (۲۳). در این مطالعه نیز از باندینگ Light-Polymerized استفاده شده که این امر می‌تواند باعث کم شدن استحکام باند در نواحی میانی و اپیکالی ریشه گردد.

در این مطالعه برای انتقال Sealbond Ultima به داخل کانال و آغشته کردن پست به آن از microbrush استفاده گردید. گفته شده است که استفاده از میکرو براش‌های ظریف برای انتقال محلول پرایمر و آدهزیو به داخل کانال منجر به باندینگ یک شکل‌تر و قابل اعتمادتری در نواحی مختلف کانال می‌گردد. با وجود قابلیت عبوردهندگی نور که در فایبرپست D.T. Light وجود دارد، استحکام باند به دست آمده در هر سه نوع فایبرپست تقریباً مشابه بود. به نظر می‌آید که ترکیب مواد تشکیل دهنده پست و گرایش شیمیایی این مواد به مواد لوتینگ از دلایل استحکام باند تقریباً مشابه باشند.

گرایش شیمیایی بین اجزاء باند در افزایش استحکام باند اهمیت ویژه‌ای دارد (۲۳). معمولاً سطح فایبر پست‌ها آن قدر پلیمریزه شده که دیگر توانایی واکنش مجدد برای باند شدن با رادیکال‌های آزاد ندارد (۱۹). بنابراین ویژگی عبوردهندگی نور نمی‌تواند به طور مؤثر، فرایند

می‌شود (۲۵).

D.T.composite می‌تواند بدلیل ترکیب کربن فایبر بودن آن باشد اما برای پست D.T.light می‌تواند بدلیل قابلیت ترانسلسونت بودن آن و نفوذپذیری نور تا ناحیه اپیکال پست و curing بهتر سمان باشد. شکست زودرس در هیچ یک از نمونه‌های کروالی اتفاق نیفتاده بود که این امر هم با موارد توضیح داده شده در مورد استحکام باند بیشتر در ناحیه سرویکالی نسبت به دو ناحیه دیگر منطبق است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، هر یک از سه نوع پست مورد مطالعه می‌تواند با سمان RTD استفاده شوند. اما به علت Technique sensitivity و مراحل زیاد استفاده از این سمان نیاز به صرف زمان مناسب و دقت در رعایت کامل دستورات کارخانه دارد.

از آنجایی که گرایش شیمیایی پست‌ها و سمان‌های مختلف به یکدیگر متفاوت است، پیشنهاد می‌شود که مقایسه استحکام باند برای فایبر پست‌های دیگر و سایر سمان‌های هم بررسی گردد. به علاوه انجام مطالعات in vivo جهت بررسی کارکرد کلینیکی فایبر پست‌ها ضروری به نظر می‌آید.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایان نامه ۴۵۹۶ مصوب مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد که به این وسیله سپاسگزاری می‌شود هم چنین از جناب آقای دکتر فرید زائری (مشاور آمار) و مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سپاسگزاری می‌گردد.

- 1- Balbosh A, Kern M. Effect of surface treatment on retention of glass-fiber endodontic posts. *J Prosthet Dent* 2006;95:218-23.
- 2- Braga NMA, Paulino SM, Alferedo E, Vansan L P. Rmoval resistance of glass-fiber and metallic cast posts with different lengths. *J Oral Sci*. 2006; 48: 15-20
- 3- Perdigao J, Gomes G, Lee I. The effect of silane on the bond strengths of fiber posts. *Dental Materials* 2006; 22:752-58.
- 4- Isidor F, Odman P, Brondum K. Intermittent loading of teeth restored using prefabricated carbon fiber posts. *Int J Prosthodont* 1996;9:131-6.
- 5- Assif D, Gorfil C. Biomechanical considerations in restoring endodontically treated teeth. *J Prosthet Dent* 1994;71:565-7
- 6- Ferrari M, Vichi A, Garcia-Godoy F. Clinical evaluation of fiber-reinforced epoxy resin posts and cast posts and cores. *Am J Dent* 2000;13:15B-18B.
- 7- Asmussen E, Peutzfeldt A, Heitmann T. Stiffness, elastic

دسترس بهتر به نواحی کروئال و آسان‌تر بودن اچینگ و دیگر اعمال باندینگ نیز از مزایای این ناحیه می‌باشد. در این تحقیق استحکام باند به دست آمده در ناحیه سرویکال با استحکام باند نواحی میانی و اپیکال تفاوت معنی‌داری داشت که با توجه به موارد فوق قابل توجیه می‌باشد. نتیجه حاصل شده در این تحقیق مشابه با نتیجه تحقیق Akgungor و همکاران می‌باشد. آنها نشان دادند که مقادیر استحکام باند در روش Single bottle در نواحی اپیکال کاهش می‌یابد. آنها همچنین نشان دادند که طول و تراکم زواید رزینی که با روش self-etching آماده شده بودند، از ناحیه کروئال به اپیکال کاهش داشتند. با این حال آنها در مقایسه با روش Single bottle بزرگ‌تر بودند (۲۶).

در آنالیز استریومیکروسکوپ بیشترین نوع شکست برای پست D.T.white از نوع ادهزیو بین پست و سمان و برای دو پست دیگر از نوع مختلط بود. در نوع مختلط پس از شکست مقداری از سمان بر روی پست و مقداری از آن نیز روی عاج ریشه باقی ماند. این امر می‌تواند نشان دهنده آن باشد که باندینگ پست D.T.white با سمان RTD به عاج ریشه در Interface بین پست و سمان ضعیف‌تر می‌باشد. اما احتمالاً در دو گروه دیگر میزان استحکام باند بین سمان-پست و سمان-عاج ریشه تقریباً مساوی می‌باشند. بنابراین در شکست، هر دو سطح بینابینی در باندینگ به میزان تقریباً مساوی درگیر شده‌اند. افزایش شکست از نوع مختلط در پست

منابع:

- limit, and strength of newer types of endodontic posts. *J Dent* 1999;27:275-8.
- 8- Monticelli F, Grandini S, Goracci G, Ferrari M. Clinical behavior of translucent-fiber posts. A 2-year prospective study. *Int J Prosthodont* 2003;16:593-6
 - 9- Strand GV, Tveit AB, Gjerdet NR. Marginal ridge strength of teeth with tunnel preparations. *Int Dent J* 1995; 45: 117-23
 - 10- Mendosa DB, Eakle WS, Kahl EA. Root reinforcement with a resin-bonded performed post. *J Prosthet Dent* 1997; 78: 10-14
 - 11- Cheung W. A review of the management of endodontically treated teeth. *JADA* 2005; 136: 611-619
 - 12- Carrigan PJ, Morse DR, Furst ML, Sinai IH. A scanning electron microscopic evaluation of human dentinal tubules according to age and location. *J Endod* 1984; 10: 359-63.
 - 13- Drummond JL, Toepke TRS, King TJ. Thermal and cyclic loading of endodontic posts. *Eur J Oral Sci* 1999;107:220-4.

- 14- Gallo JR, Miller T, Xu X, Burgess JO. In vitro evaluation of the retention of composite fiber and stainless steel posts. *J Prosthodont* 2002; 11: 25–29.
- 15- Goracci C, Urbano A, Fabianelli A, Monticelli F, et al. The adhesion between fiber posts and root canal walls: Comparison between microtensile and push-out bond strength measurements. *Eur J Oral Sci* 2004; 112: 353-361.
- 16- Drummond JL, Sakaguchi RL, Racean DC, Wozny J, Steinberg AD. Testing mode and surface treatment effects on dentin bonding. *J Biomed Mater Res* 1996;32:533–41.
- 17- Roberts HW, Leonard DL, Vandewalle KS, Cohen ME, Charlton DG. The effect of a translucent post on resin composite depth of cure. *Dent Mater* 2004;20:617-22.
- 18- Bouillaguet S, Troesch S, Wataha J, Krejci , et al. Microtensile bond strength between adhesive cements and root canal dentin. *Dent materials* 2003; 19: 199-205.
- 19- Le Bell A, Lassila L, Kangasniemi I, Vallitu P. Bonding of fibre-reinforced composite post to root canal dentin. *J of dent* 2005; 33: 533-539.
- 20- Duncan JP, Pameijer CH. Retention of parallel-sided titanium posts cemented with six luting agents: an in vitro study. *J Prosthet Dent* 1998; 80: 423-8.
- 21- Mannocci F, Sherriff M, Watson TF. Three-point bending test of fiber posts. *J Endod* 2001;27:758-61.
- 22- Feilzer A, De Gee AJ, Davidson CL. Setting stresses in composite for two different curing modes. *Dent mater* 1993;9:2-5.
- 23- Pest L B, Cavalli G, Bertani P, Gagliani M. Adhesive post-endodontic restorations with fiber posts: push-out tests and SEM observations. *Dent Mater* 2002;18:596-602
- 24- Ferrari M, Mannocci F, Vichi A, Cagidiaco MC, Mjor IA. Bonding to root canal: structural characteristics of the substrate. *Am J Dent* 2000;13: 255-60.
- 25- Davidson CL, de Gee AJ. Relaxation of polymerization contraction stresses by flow in dental composites. *J Dent Res* 1984;63:146–8.
- 26- Akgungor G, Akayan B. Influence of dentin bonding agents and polymerization modes on the bond strength between translucent fiber posts and three dentin regions within a post space. *J Prosthet Dent* 2006;95:368-78.