

## بررسی میزان آلودگی باکتریایی و قارچی در آلزینات‌های ایرانی، خارجی و اسپیدکس مورد استفاده در قالب‌گیری در دندانپزشکی

دکتر عباسعلی جعفری<sup>۱</sup>- دکتر محمدحسین لطفی کامران<sup>۲</sup>- دکتر عباس فلاح تقی<sup>۲</sup>- دکتر اسماعیل خیرخواه<sup>۳</sup>

۱- دانشیار و قارچ‌شناس، گروه آموزشی انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقي یزد

۲- استادیار گروه آموزشی پرتوژن‌های دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقي یزد

۳- دندانپزشک

### **Survey of bacterial and fungal contaminations in Iranian Alginate, foreign Alginate and Speedex used for impression in dentistry**

Abbas Ali Jafari<sup>1</sup>, Mohamad Hosein Lotfi Kamran<sup>2</sup>, Abbas Falah Tafti<sup>2</sup>, Esmaeil Kheirkhah<sup>3</sup>

1- Associate Professor, Medical Mycologist, Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd

2- Assistant Professor, Department of Prostodontics, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd

3- Dentist

**Background and Aims:** Since impression materials usually contact with saliva, blood, and oral soft tissues, their microbial contamination are harmful in immunocompromised patients. The aim of the present study was to determine the bacterial and fungal contamination in common impression materials.

**Materials and Methods:** In current lab trial study, 5 different samples from each 4 impression materials were homogenized in 1 ml Tween 80 and then 100µl of each sample were cultured onto blood agar, EMB, or sabouraud dextrose agar. Bacterial and fungal cultures were incubated at 37° C and 30° C, respectively. The isolated bacterial and fungal colonies were enumerated and identified using specific diagnostic media and tests. Data were analyzed using Kruskal-Wallis test.

**Results:** Totally 75% of samples had one or several bacterial contaminations. Iranian alginate and Speedex (putty) were the most contaminated samples. On the other hand, Speedex (light body) and foreign alginate showed lower contamination. Species of Micrococcus, Staphylococcus, Bacilluses, Corynebacteria, gram negative Citrobacter, Actinomycetes and Neisseria were isolated from the analyzed impression materials. Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Cladosporium and Sepdonium were the fungi isolated from impression materials. Statistical significant difference was shown between bacterial contamination of Iranian and foreign alginates ( $P=0.001$ ). There was no statistical significant differences between the bacterial and fungal isolated colonies (CFU/gr) of 4 tested impression materials ( $P=0.21$ ).

**Conclusion:** Several opportunistic bacteria and fungi were isolated from impression materials especially from Iranian alginate and Speedex putty which indicated their contamination.

**Key Words:** Alginate; Bacteria; Fungi; Impression material

Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences 2012;25(1):62-69

#### چکیده

**زمینه و هدف:** با توجه به تماس مواد قالب‌گیری با بزاق، خون و بافت‌های نرم دهان، آلودگی میکروبی اولیه آنها می‌تواند برای افراد دارای ضعف سیستم ایمنی خطربناک باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آلودگی باکتریایی و قارچی مواد قالب‌گیری رایج بود.

+ مولف مسوول: نشانی: یزد- خیابان امام - ابتدای بلوار دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقي یزد- دانشکده دندانپزشکی- استادیار گروه آموزشی پرتوژن‌های دندانی

تلفن: ۰۶۵۶۹۷۵ نشانی الکترونیک: jaabno@gmail.com

**روش بررسی:** در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد ۵ نمونه از ۴ نوع مختلف مواد قالب‌گیری شامل آژینات ایرانی (Iralgin)، سیلیکون تراکمی از نوع پوتی (Speedex)، سیلیکون تراکمی از نوع Speedex light body (Speedex CA37) و آژینات خارجی (Cavex) مورد بررسی در ۱ میلی‌لیتر توئین ۸۰ حل نموده و میزان ۱۰۰ میکرولیتر از هر نمونه را بر روی محبیهای کشت بلا داگر EMB و سلورو دکستروز آگل کشت داده شد. پس از انکوباسیون کشت‌های میکروبی در حرارت ۳۷ درجه سانتی‌گراد و قارچی در ۳۰ درجه سانتی‌گراد، تعداد کلی‌های باکتریایی و قارچی جدا شده شمارش و به کمک تست‌های تشخیصی افترافی تشخیص داده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری Kruskal-Wallis تحلیل شدند.

**یافته‌ها:** در مجموع ۷۵٪ نمونه‌های مورد مطالعه واحد یک یا چند آلدگی باکتریایی بودند. آژینات ایرانی و Speedex از آلدگهترین مواد قالب‌گیری و Speedex light body با سه مورد و آژینات خارجی با دو مورد آلدگی از مواد قالب‌گیری با آلدگی کمتر بودند. باکتری‌هایی مانند گونه‌هایی از میکروکوکوس، استافیلکوکوس، پاسیلوس‌ها، کورینه باکتر، سیتروباکتر گرم منفی، اکتینومیسیت‌ها و نایسیریاها از مواد قالب‌گیری جدا شدند. قارچ‌های آسپرژیلوس، پنی‌سیلیوم، آلتنتاریا، کلاروسپوریوم و سپدونیم نیز از قارچ‌های آلدگی کننده مواد مورد بررسی بودند. تفاوت بین میزان آلدگی باکتریال آژینات ایرانی و آژینات خارجی از نظر آماری معنی دار بود ( $P=0.001$ ). با توجه به شمارش تعداد باکتری و قارچ موجود در هر گرم ماده قالب‌گیری (CFU/gr) تفاوت معنی داری بین مواد چهارگانه فوق از نظر تعداد کل باکتری و قارچ جدا شده در هر گرم آن مشاهده نشد ( $P=0.21$ ).

**نتیجه‌گیری:** نتایج مطالعه حاضر نشان داد که انواعی از آلدگی‌های باکتریال و قارچی و بعضًا فرصت‌طلب از مواد قالب‌گیری آژینات ایرانی و Speedex putty جدا شدند که نشان‌دهنده آلدگی این مواد می‌باشد.

#### کلید واژه‌ها: مواد قالب‌گیری؛ آژینات؛ باکتری؛ قارچ

وصول: ۹۰/۰۴/۱۳ اصلاح نهایی: ۹۰/۱۰/۱۲ تأیید چاپ: ۹۰/۰۹/۰۱

## مقدمه

این مواد از نگرانی‌های اصلی متخصصین پروتز است (۹،۱۰). دندانپزشکان، پرسنل مطب‌های دندانپزشکی و تکنسین‌ها و پرسنل لابراتوارهای دندانی به دلیل نوع کار و ارتباط نزدیکی که در حین درمان‌های دندانپزشکی با بیماران و قالب‌های گرفته شده از دهان آنها دارند، در حد زیادی در معرض ابتلا به انواع مختلف بیماری‌های عفونی قرار دارند. مطالعات نشان داده که بzac و آلدگی‌های میکروبی آن می‌تواند مستقیماً بر روی سطوح قالب قرار گرفته و به داخل آن نفوذ کند (۶). آلدگی احتمالی اولیه مواد قالب‌گیری نیز از منابع مستعد برای انتقال عفونت از بیمار به تکنسین دندانپزشکی، مواد و تری قالب‌گیری و قالب‌های گچی (Casts) بوده و درنهایت این آلدگی‌ها می‌تواند به همراه قالب‌ها به دهان بیمار انتقال داده شود، لذا هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین میزان آلدگی باکتریایی و قارچی در چهار محصول مواد قالب‌گیری شامل دو هیدرولوکوئید برگشت‌ناپذیر (آژینات ایرانی و خارجی) و دو نوع سیلیکون تراکمی Speedex (putty, light body) بود.

## روش بررسی

در این مطالعه آزمایشگاهی (lab trial) تعداد ۵ نمونه از هر ۴ ماده قالب‌گیری (جمعاً ۲۰ نمونه) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها از بسته‌های سالم و دارای تاریخ مصرف معتبر تهیه و مواد تاریخ گذشته یا

در دندانپزشکی از جمله در درمان‌های پروتزی از مواد مختلفی استفاده می‌شود که مواد قالب‌گیری یکی از آنها است و برای قالب‌گیری دندان‌ها به کار می‌رود. آلدگی این مواد در درمان‌های پروتزی همواره باعث ایجاد چرخه انتقال عفونت بین بیمار، دندانپزشک، پرسنل مطب و تکنسین لابراتوارها می‌شود (۳-۴). قالب‌هایی که در طی درمان‌های پروتزی با استفاده از مواد قالب‌گیری از دهان بیماران تهیه می‌شود معمولاً به بzac و خون آغشته شده و به همین دلیل آلدگی می‌باشدند. میکروارگانیسم‌ها می‌توانند ساعتها بر روی مواد قالب باقی مانده و به مدل گچی (Cast) نیز منتقل شوند (۴-۵).

به علاوه پروتزهای دندانی در مراحل مختلف آزمایش و به کارگیری در دهان بیمار باعث انتقال عفونت از پرسنل دندانپزشکی به بیمار شده و اگر اقدام مناسبی صورت نگیرد ممکن است چرخه‌ای از آلدگی‌ها متقاطع (Cross-contamination) شروع شده که بیمار، پرسنل دندانپزشکی، تکنسین لابراتوار و دندانپزشک در معرض انتقال و اکتساب عفونت قرار گیرند (۶) و به همین علت ضدعفونی کردن مواد قالب‌گیری و قالب‌های تهیه شده قبل از استفاده توصیه می‌شود (۷،۸). با توجه به اهمیت فراوان دقت و ثبات ابعادی مواد قالب‌گیری در موقوفیت پروتز و تاثیر منفی بعضی از مواد ضدعفونی کننده مانند هیپوکلریت سدیم بر روی ثبات ابعاد مواد قالب‌گیری، ضدعفونی کردن



شکل ۱- کلونی‌های میکروکوک، استافیلوکوکوس اپیدرمیس- استافیلوکوکوس ارئوس- نایسیریا و قارچ آسپرژیلوس (از بالا به پایین) جدا شده از مواد قالب‌گیری

فاقد تاریخ مصرف معتبر و همچنین بسته‌بندی‌های آسیب دیده از لیست مواد مطالعه خارج شد.

مواد قالب‌گیری مورد مطالعه شامل:

- آلرینات ایرانی با برند Iralgin ساخت شرکت گلچای ایران در بسته‌بندی‌های ۴۵ گرمی.
- سیلیکون تراکمی با برند Speedex از نوع Putty، محصولی از شرکت آسیا شیمی طب تحت لیسانس Coltene کشور سوئیس در بسته‌بندی‌های ۱۳۱۰ گرمی.
- آلرینات خارجی با برند Cavex CA37 ساخت شرکت Cavex کشور هلند در بسته‌بندی‌های ۴۳۵ گرمی

- سیلیکون تراکمی با نام تجاری Speedex light body از نوع light body محصول شرکت آپادانا تک تحت لیسانس شرکت کلتون کشور سوئیس در تیوب‌های ۱۲۰ میلی‌لیتری.

تعداد ۵ نمونه ۰/۰۶ گرمی از بسته‌های مختلف هر کدام از مواد فوق در ظروف استریل توزیں و در داخل ۱ میلی‌لیتر توزیں ۸۰ استریل (Sigma, Uk) حل گردید. سپس ۱۰۰ میکرولیتر از محلول هر نمونه بر روی محیط‌های کشت بلاد آگار (Merck, Germany) و ائوزین متیلن‌بلو (Merck, Germany) جهت جدا کردن عوامل باکتریال و بر روی محیط سابورودکستروز آگار (Oxoid, UK) جهت کشت عوامل قارچی به صورت یکنواخت کشت داده شد.

محیط‌های کشت میکروبی در انکوباتور با حرارت ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت و کشت‌های قارچی به مدت یک هفته در حرارت ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. کلونی‌های باکتریایی جدا شده از کشت هر نمونه (شکل ۱) با استفاده از کلنسی‌کانتر (Shiferman, Germany) شمارش و انواع آنها با استفاده از محیط‌های کشت و تست‌های تشخیص افتراقی مانند تست کاتالاز، اکسیداز، کواگولاز، حساسیت به نوویوسبین، کواگولاز و MR-VP (Methylen Red, Voges Proskaur) تشخیص داده شد.

کشت‌های قارچی به مدت یک هفته در دمای محیط نگهداری شده و از نظر رشد کلنسی قارچ مورد بررسی قرار گرفتند. کلنسی قارچ‌های جدا شده با استفاده از خصوصیات ماکروسکوپی، ساختمان میکروسکوپی و استفاده از تست‌های تشخیصی، تشخیص داده شد و تعداد کلنسی قارچ‌های جدا شده نیز شمارش شد.

از نظر آماری معنی‌دار بود ( $P=0.001$ ). در مجموع تعداد ۸ نوع باکتری شامل گونه‌هایی از میکروکوک، استافیلوكوکوس ارئوس، استافیلوكوکوس غیر ارئوس، باسیل اسپوردار، کوروینه باکتریوم، سیتروباکترگرم منفی، اکتینومایست و نایسریاها غیرپاتوژن از مواد قالب‌گیری مورد بررسی جدا شدند که میکروکوک‌ها و کوروینه باکتریوم هر کدام از ۴ نمونه ( $26/7\%$ )، سیتروباکترگرم منفی از دو نمونه ( $13/3\%$ ) و سایر باکتری‌ها هر کدام از یک نمونه ( $6/7\%$ ) جدا شدند (جدول ۲ و شکل ۱).

درخصوص میزان آلدگی قارچی، چهار نمونه از نمونه‌های آژینات ایرانی، سه نمونه از نمونه‌های آژینات خارجی و دو نمونه از نمونه‌های هر دو نوع Speedex دارای آلدگی‌های قارچی بودند (شکل ۱).

نتایج در جدول طراحی شده ثبت و با کمک نرم‌افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون‌های آماری Kruskal-Wallis تحلیل گردید.

### یافته‌ها

آژینات ایرانی و Speedex (Putty) از آلدگرین مواد قالب‌گیری مورد مطالعه بودند، به طوریکه تمامی نمونه‌های مواد قالب‌گیری مذکور واجد یک یا چند آلدگی باکتریایی بودند. Speedex (Light body) با سه مورد و آژینات خارجی با دو مورد آلدگی از مواد قالب‌گیری با آلدگی کمتر در مطالعه حاضر بودند (جدول ۱). تفاوت بین میزان آلدگی باکتریال آژینات ایرانی و آژینات خارجی

جدول ۱- توزیع فراوانی نمونه‌های مواد قالب‌گیری آلدگی به عوامل باکتریایی و قارچی

نوع ماده قالب‌گیری مورد بررسی	تعداد نمونه غیر آلدگی (منفی)	تعداد نمونه آلدگی (مثبت)	جمع
آژینات ایرانی	(%) ۰	(%) ۵	۵
آژینات خارجی	(%) ۳	(%) ۲	۵
Speedex (putty)	(%) ۰	(%) ۵	۵
Speedex (Light body)	(%) ۲	(%) ۳	۵
۱۵			۲۰
جمع			۵

جدول ۲- توزیع فراوانی عوامل باکتریایی جدا شده از مواد قالب‌گیری مورد بررسی (۵ نمونه از هر محصول)

مواد مورد بررسی	نوع آلدگی			
	آژینات ایرانی	آژینات ایرانی	خارجی	Speedex (Light body)
میکروکوک	۱	۱	۰	۰
استافیلوكوکوس ارئوس	۰	۰	۰	۰
استافیلوكوکوس غیر ارئوس	۰	۰	۰	۰
باسیل اسپوردار	۰	۰	۰	۰
کوروینه باکتریوم	۰	۰	۰	۰
سیترو باکتر گرم منفی	۰	۰	۰	۰
اکتینومیست	۰	۰	۰	۰
نایسریا	۰	۰	۰	۰
جمع	۵	۵	۲	۳

جدول ۳- توزیع فراوانی عوامل قارچی ساپروفیت جدا شده از مواد قالب‌گیری مورد بررسی (۵ نمونه از هر محصول)

نوع آلودگی	مواد مورد بررسی	آلرینات ایرانی	Speedex (putty)	آلرینات خارجی	Speedex (Light body)
آلترناریا	۱	۱	۰	۱	·
آسپرژیلوس	۱	۱	۱	۱	۱
پنی سیلیوم	۱	۱	۱	·	·
سپدونیوم	۱	۰	۰	·	·
کلادوسپوریوم	۰	۰	۰	·	۱
جمع	۴	۳	۲	۱	۲

اسپوردار، کورینه باکتریوم، سیترو باکترگرم منفی، اکتینومیست و نایسیریا استخراج شد، همچنین قارچ‌های آلترناریا، آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فلاووس، پنی‌سیلیوم، سپدونیوم و کلادوسپوریوم نیز جدا شد. منشا آلودگی‌های باکتریایی و قارچی جدا شده از کشت مواد قالب‌گیری در این مطالعه ممکن است آلودگی‌های محیطی، هوا و یا آلودگی تجهیزات در پروسه تولید یا بسته‌بندی این مواد باشد (۱۱).

در نتایج به دست آمده از کشت نمونه‌های مورد بررسی باکتری‌هایی از قبیل اکتینومیست که جزو گونه‌های گرم مثبت بوده و از عوامل ایجاد آبسه‌های دهانی و اکتینومیکوز سروگردان و اکتینومیکوز ریوی است، جدا شد. نایسیریا، از باکتری‌های دیگر جدا شده در این مطالعه هستند که جزء فلورای طبیعی و بی‌خطر بوده ولی هم خانواده چند باکتری خط‌رنگ عامل بیماری‌های حلقی می‌باشد (۱۲). استافیلوکوکوس اورئوس از باکتری‌های بیماری‌زایی است که می‌تواند عامل عفونت‌هایی مانند زرد زخم، آرتربیت، استئومیولیت و پنومونی‌های ریوی شود (۱۳). آلوه بودن مواد قالب‌گیری می‌تواند باعث انتقال آلودگی به دهان بیمار شده که این افراد ممکن است به عنوان حامل آلودگی (Carrier) عمل کنند (۱۳).

قارچ‌های آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس فلاووس نیز از عوامل بیماری‌های ریوی در افراد مستعد از جمله افراد با سیستم ایمنی ضعیف، گیرندگان پیوند و افراد مبتلا به بدخیمی‌ها هستند (۱۴).

هرچند اغلب باکتری‌ها و قارچ‌های جدا شده از نمونه‌های مواد قالب‌گیری در مطالعه حاضر از ارگانیسم‌های معمول و ساپروفیت یافت شده در محیط بودند ولی این میکروارگانیسم‌ها ممکن است برای بیماران دچار اختلال ایمنی مشکل‌ساز باشند، که این نتیجه با مطالعات

از مجموع ۲۰ نمونه مورد بررسی تعداد ۱۱ نمونه (۵۵٪) دارای آلودگی به ۵ قارچ ساپروفیت بودند که به ترتیب چهار نمونه از آلرینات ایرانی، سه نمونه از نمونه‌های آلرینات خارجی و دو نمونه از نمونه‌های آلودگی قارچی بودند (جدول ۳).

قارچ‌های آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس نایجر، پنی‌سیلیوم، آلترناریا، کلادوسپوریوم و سپدونیوم از قارچ‌های را جدا شده از مواد قالب‌گیری مورد مطالعه بودند که آسپرژیلوس از هر چهار ماده، پنی‌سیلیوم از آلرینات خارجی و ایرانی و Speedex putty و آلترناریا از آلرینات‌های ایرانی و خارجی شدند (جدول ۳).

قارچ‌های کلادوسپوریوم و سپدونیوم نیز به ترتیب از Light body Speedex و آلرینات ایرانی جدا شدند. در مجموع آلرینات ایرانی بیشترین میزان آلودگی قارچی را در مطالعه حاضر نشان داد که از نظر آماری تفاوت بین میزان آلودگی قارچی آلرینات ایرانی، Speedex putty و Speedex putty Light body Speedex معنی‌دار بود ( $P=0.001$ ). در حالیکه بین آلرینات ایرانی و آلرینات خارجی از نظر میزان آلودگی قارچی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد ( $P=0.21$ ).

## بحث و نتیجه‌گیری

از مجموعه کل میکروارگانیسم‌های جدا شده از نمونه‌های مختلف آلرینات ایرانی و آلرینات خارجی که دو نوع هیدروکلورید برگشت‌ناپذیر می‌باشند و همچنین Speedex (light body), Speedex (putty) (light body Speedex)، Speedex putty (putty) (light body Speedex) که از نوع سیلیکون تراکمی هستند باکتری‌های میکروکوک، استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس غیر اورئوس، باسیل

خد قارچی قوی‌تری بوده و در برابر کلونیزاسیون باکتریایی و قارچی مقاومت بیشتری نشان می‌دهند استفاده شود (۱۸، ۱۹).

در مجموع انواعی از آلودگی‌های باکتریال و قارچی فرصت‌طلب از مواد قالب‌گیری از جمله آثربینات داخلی و putty Speedex جدا شد که این آلودگی‌ها در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی می‌تواند خطرناک باشد، لذا توصیه می‌شود که قبل از استفاده مواد قالب‌گیری در صورت امکان ضدعفونی شده و با احتیاط بیشتری در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی و زخم‌های باز دهان مصرف شود.

## تشکر و قدردانی

این تحقیق نتیجه پایان‌نامه تحقیقاتی شماره ۴۱۴ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد بوده و بدین‌وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد و معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی که حمایت مالی از این تحقیق را بر عهده داشته‌اند تقدیر و تشکر به عمل می‌آید. ضمناً از سرکار خانم فرزانه میرزاei که در انجام کارهای آزمایشگاهی این تحقیق ما را یاری دادند قدردانی و تشکر به عمل می‌آید.

Rice و همکاران مطابقت دارد (۱۵).

در مطالعه اخیر گونه‌هایی از استافیلوکوک‌ها و باسیل‌های اسپوردار گرم منفی از کشت مواد قالب‌گیری جدا شد که با نتایج مطالعه دیگری توسط Rice و همکاران مطابقت دارد (۱۶).

در مطالعه حاضر قارچ‌هایی مانند آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فلاووس، آلتزاریا، پنی‌سیلیوم، سپدونیوم و کلادوسپوریوم جدا گردید که بعضی از آنها از جمله دو قارچ اول قارچ‌های فرصت‌طلب بوده که توانایی بیماری‌زایی در افراد مستعد از جمله افراد دارای ضعف سیستم ایمنی را دارند. هیچ‌گونه قارچ مخمری در این مطالعه از مواد قالب‌گیری مورد بررسی جدا نشد درحالیکه در مطالعه مشابهی جدا شدن گونه‌هایی کاندیدا، ریزوپوس و نوروسپورا از مواد قالب‌گیری گزارش شده است (۱۶).

ضدعفونی کردن مواد قالب‌گیری بالاصله پس از خروج از دهان بیماران برای جلوگیری از انتقال آلودگی لازم است، ولی مطالعات مختلف نشان داده است که ابعاد بعضی از هیدروکلوبیدهای غیرقابل برگشت (آثربینات) در هنگام تماس با مواد ضدعفونی کننده تغییر کرده و در حقیقت ضدعفونی آنها مشکلاتی به همراه دارد (۱۷). به همین دلیل توصیه می‌شود که از مواد قالب‌گیری که دارای خاصیت ضد باکتریال و

## منابع:

- 1- Mehtar S, Shisana O, Mosala T, Dunbar R. Infection control practices in public dental care services: findings from one South African Province. *J Hosp Infect*. 2007;66(1):65-70.
- 2- Kugel G, Perry RD, Ferrari M, Lalicata P. Disinfection and communication practices: a survey of U.S. dental laboratories. *J Am Dent Assoc*. 2000;131(6):786-92.
- 3- Egusa H, Watamoto T, Matsumoto T, Abe K, Kobayashi M, Akashi Y, et al. Clinical evaluation of the efficacy of removing microorganisms to disinfect patient-derived dental impressions. *Int J Prosthodont*. 2008;21(6):531-8.
- 4- Kohn WG, Harte JA, Malvitz DM, Collins AS, Cleveland JL, Eklund KJ. Guidelines for infection control in dental health-care settings--2003. *J Am Dent Assoc*. 2004;135(1):33-47.
- 5- Egusa H, Watamoto T, Abe K, Kobayashi M, Kaneda Y, Ashida S, et al. An analysis of the persistent presence of opportunistic pathogens on patient-derived dental impressions and gypsum casts. *Int J Prosthodont*. 2008;21(1):62-8.
- 6- Surna R, Junevicius J, Rutkauskas E. In vitro investigation of the integration depth of oral fluids and disinfectants into alginate impressions. *Stomatologija*. 2009;11(4):129-34.
- 7- Farzin MR, Bahrani F, Kohanteb J, Khosravani M. Comparison the effect of 5.25% Sodium hypochlorite in alginate cast with immersion and spray. *Shiraz Dent J*. 2005; 6(1-2):82-90.
- 8- Memarian M, AzimNejad A. Evaluation of different concentration of sodium hypochlorite on disinfection of irreversible hydrocolloid impression. *Shahid Beheshti Dent Sch J*. 2005;23(3):515-20.
- 9- Ansari-Lari H, Sazvar SMR, Atashrasm P, Rategarian H, Epakehi S, Moharamnejad N. Comparison of the self antimicrobial effect of six irreversible hydrocolloid impressions on oral flora micro organisms. *Islam Dent Commu J*. 2010;22(3):161-6.
- 10- Bahannan SA, Abdel-Salam MM. An in-vitro study of the effects of various disinfectants on prosthetic and surface materials. *Saudi Med J*. 2002;23(4):396-9.
- 11- Casmiro LA ,Martins CH , De Souza FC, Panzeri H , Ito IY. Bacterial, fungal and yeast contamination in six brands of irreversible hydrocolloid impression materials. *Braz Oral Res*. 2007;21(2):106-111.
- 12- Acevedo F, Baudrand R, Letelier LM, Gaete P. Actinomycosis: a great pretender. Case reports of unusual presentations and a review of the literature. *Int J Infect Dis*. 2008;12(4):358-62.
- 13- Cataldo MA, Taglietti F, Petrosillo N. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: a community health threat. *Postgrad*

Med. 2010;122(6):16-23.

**14-** Soubani AO, Qureshi MA. Invasive pulmonary aspergillosis following bone marrow transplantation: risk factors and diagnostic aspect. *Haematologia* (Budap). 2002;32(4):427-37.

**15-** Rice CD, Dykstra MA, Gier RE, Cobb CM .Microbial contamination in four brands of irreversible hydrocolloid impression materials. *J Prosthet Dent.* 1991;65(3):419-23

**16-** Rice CD, Dykstra MA, Feil PH. Microbial Contamination in two antimicrobial and four control brands of alginate

impression material. *J Prosthet Dent.* 1992;67(4):535-40.

**17-** Bal BT, Yilmaz H, Aydin C, Yilmaz C; Al FD. Antibacterial and antifungal properties impression materials. *J Oral Sci.* 2007;49(4):265-70.

**18-** Rweyendela IH, Patel M, Owen CP. Disinfection of irreversible hydrocolloid impression material with chlorinated compounds. *SADJ.* 2009;64(5):208, 210-2.

**19-** Pang SK, Millar BJ. Cross infection control of impressions: a questionnaire survey of practice among private dentists in Hong Kong. *Hong Kong Dent J.* 2006;3(2):89-93.