

ارزیابی برخی خواص فیزیکی «زولیران» بر اساس استاندارهای EN 23107، BS 7214 و ISO 3107

دکتر سیما شهابی⁺- دکتر مهدی تهرانی صفت^{**}

*استادیار گروه آموزشی مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
**دانپزشک

Title: Evaluation of Zoliran physical properties according to ISO 3107, BS 7214 and EN 23107

Authors: Shahabi S. Assistant Professor*, Tehrani Sefat M. Dentist

Address: Dept. of Dental Material, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Statement of Problem: With due attention to the control of quality of dental materials and its role in improvement of quality and accuracy of treatment, in this research, Zoliran made in Golchai company was evaluated according to international standards.

Purpose: The aim of this study was the evaluation of properties of Zinc-oxide-eugenol reinforced cement with trade name "Zoliran".

Materials and Methods: According to ISO 3107, BS 7214, EN 23107 standards (1991), the number of samples were as follows: 2 for setting time, 5 for compressive strength, 4 for disintegration and 3 for film thickness testing. The experiments were followed standards instructions.

Results: Setting time was between 5.57-6.03 min. The compressive strength was between 21.29-25.79 MPa. Zoliran had about 1.3-1.5 % disintegration. Finally, the film thickness was between 11-11.5 μ .

Conclusion: According to mentioned experiments, physical properties of Zoliran as temporary cement of fixed-prosthetic (Type I-class I) and base liner (Type IV-class I), were similar to stated standards.

Key words: Zinc-oxide-eugenol cement; EN 23107; BS 7214; ISO 3107 Standard

Journal of Dentistry. Tehran University of Medical Sciences (Vol. 17; No.1; 2004)

چکیده

بیان مسأله: کیفیت مناسب مواد و در حد استاندارد بودن آنها در بهبود امر درمان، سرعت و دقت کار مؤثر و مهم می باشد؛ بنابراین اگر مواد تولید داخلی نیز از کیفیت بالا مطابق استانداردهای جهانی برخوردار باشند، دیگر نیازی به استفاده از مواد مشابه وارداتی نمی باشد.

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی خواص کاربردی سیمان زینک اکساید اوژنول تقویت شده ساخت داخل با نام تجاری زولیران (Zoliran) (شرکت گلچای، ایران) طبق استانداردهای بین المللی انجام شد.

روش بورسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، تجربی، زمان سخت شدن، استحکام تراکمی، حلالیت و ضخامت لایه ای زولیران، بررسی گردید. طبق روش ارائه شده توسط (1991) ISO 3107، BS 7214 و EN 23107 تعداد نمونه ها برای بررسی زمان سخت شدن ۲ عدد، استحکام تراکمی ۵ عدد، حلالیت ۴ عدد و ضخامت لایه ای ۳ عدد در نظر گرفته شد. آزمایشها طبق دستورالعمل این استانداردها،

⁺ مؤلف مسؤول: دکتر سیما شهابی؛ تهران- خیابان انقلاب اسلامی- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده دندانپزشکی- گروه آموزشی مواد دندانی تلفن: ۰۱۱۲۴۳۹
دورنما: ۰۶۴۰۱۱۳۲

انجام شد.

یافته‌ها: زمان سخت‌شدن زولیران در دو آزمایش مختلف معادل 6.0 ± 0.3 دقیقه و استحکام تراکمی در پنج آزمایش انجام شده بین 21.29 ± 2.5 مگاپاسکال بود. حلالیت زولیران در چهار آزمایش حدود $1/5 \pm 1/3$ % و ضخامت لایه‌ای در سه آزمایش معادل 11.1 ± 1.1 میکرون بود.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که خواص فیزیکی ماده زولیران، به عنوان سیمان موقت برای پروتزهای ثابت (Type I-Cl I) و لایه محافظتی دائمی کف حفره‌ها (Type IV-Cl II) مطابق با استانداردهای ذکر شده می‌باشد.

کلید واژه‌ها: سیمان زینک اکساید اوژنول؛ استانداردهای ISO 3107؛ BS 7214؛ EN 23107

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (دوره ۱۷، شماره ۱، سال ۱۳۸۳)

نوع چهارم: لاینر (Cl I: پودر و مایع، Cl II: خمیر و

خمیر سخت‌شونده)

به منظور دستیابی به خواص مناسب، به نوع اول و سوم این سیمان‌ها، مواد اصلاح‌کننده، متناسب با کاربرد آنها (سیمان موقت و دائم) اضافه می‌گردد؛ سیمان موقت به وسیله سیمان‌های ZOE نوع I انجام می‌شود. برای برداشتن رستوریشن بدون آسیب رسیدن به دندان، استحکام سیمان موقت باید کم باشد.

خصوصیات بیولوژیکی سیمان ZOE که آن را به عنوان ماده ترمیمی موقت و ماده چسباننده مناسب کرده است، باعث شده که این سیمان برای چسباندن دائمی روکش و بربج نیز مناسب به نظر بیاید. با این وجود خصوصیات فیزیکی ضعیف این سیمان، بخصوص استحکام آن، از عوامل محدودکننده این امر می‌باشند؛ بنابراین برای سیمان دائم، از سیمان‌های ZOE اصلاح شده با EBA (اتوکسی بنزوئیک اسید) و آلومینا که استحکام بیشتری دارند، استفاده می‌شود.

موادی که برای ترمیم‌های موقت از آنها استفاده می‌شود، برای مدت‌زمان کوتاهی (چند روز یا هفت‌های) باید دوام داشته باشند. زینک اکساید اوژنول نوع اول، برای درمانهای تسکینی، پوشش‌های موقت و سیمان موقت بکار می‌رود. از آن جا که در نهایت ترمیم‌ها برداشته می‌شوند، حداکثر استحکام جایز، با توجه به استاندارد شماره ۳ ADA برای این سیمان‌ها

یکی از موادی که به طور گسترده در دندانپزشکی از آن استفاده می‌شود، ترکیب اکسید روی و اوژنول می‌باشد. از این ماده به طور گسترده‌ای به عنوان سیمان برای چسباندن موقت روکش‌ها، پاسمنهای تسکین‌دهنده در جراحی، مواد پرکننده موقت، مواد ریالاین‌کننده موقت دنچر و بالاخره مواد قالبگیری برای فکهای بدون دندان استفاده می‌شود (۳، ۲، ۱). از نظر بیولوژیکی، زینک اکساید اوژنول بی‌خطرترين ماده ترمیمی است و دارای خواص آرامبخشی نیز می‌باشد؛ با این وجود در برخی افراد که به این ماده حساسیت دارند، باعث بروز یک واکنش التهابی در پاسخ به اوژنول می‌گردد (۴-۷). فرمول‌ها و موارد کاربرد مختلف ZOE در استاندارد شماره (1991) ISO 3107 آورده شده و در چهار نوع طبقه‌بندی شده است (۸) :

نوع اول: سیمان موقت (Cl I: پودر و مایع، Cl II A: خمیر و خمیر سخت‌شونده حاوی اوژنول، Cl II B: خمیر و خمیر سخت‌شونده فاقد اوژنول، Cl III: خمیر و خمیر سخت‌شونده)

نوع دوم: سیمان دائمی ترمیم یا وسایل ساخته شده خارج دهانی (Cl I: پودر و مایع)

نوع سوم: پرکردگیهای موقت و بیس‌های عایق حرارتی (Cl I: پودر و مایع، Cl II: خمیر و خمیر)

روش ارائه شده (1991) ISO 3107، BS 7214 و EN 23107


تعداد نمونه‌ها برای بررسی زمان سخت‌شدن ۲ عدد، استحکام تراکمی ۵ عدد، حلالیت ۴ عدد و ضخامت لایه‌ای ۳ عدد در نظر گرفته شد. آزمایشها طبق دستورالعمل این استانداردها، انجام شد (۸).

لازم به ذکر است ترازوی مورد استفاده در این تحقیق، ترازوی Sartorius دیجیتالی با محدوده اندازه‌گیری بین ۱/۰ میلیگرم و ۱۲ کیلوگرم ساخت کشور آلمان بود (Sartorius AG).

برای اندازه‌گیری زمان سخت‌شدن، ابتدا درجه حرارت بلوک و سوزن Indentor، به $37 \pm 1^\circ\text{C}$ رسانده شد. سوزن Indentor دارای وزن 40.0 ± 2 و انتهایی مسطح به قطر 1.0 ± 0.1 میلیمتر بود؛ نوک سوزن ۵ میلیمتر و به شکل استوانه‌ای بود؛ انتهای سوزن نیز مستقیم، مسطح و قطر آن عمود بر محور طولی سوزن بود.

پس از آماده‌سازی Indentor، یک قالب فلزی (با ارتفاع ۱/۵ و قطر داخلی ۲۰ میلیمتر) با دمای $23 \pm 1^\circ\text{C}$ روی صفحه مسطح شیشه‌ای قرار داده شد و داخل آن با سیمان مخلوط شده طبق دستور سازنده پر گردید (تصویر ۱).

بعد از 120 ± 10 ثانیه، نمونه مورد آزمایش به فور با درجه حرارت $37 \pm 1^\circ\text{C}$ منتقل شد و در این حال سوزن Indentor به صورت عمودی به طرف سطح پایین قرار گرفت. عمل سوراخ کردن سیمان با سوزن هر ۱۵ ثانیه تا زمان سخت‌شدن سیمان، تکرار شد. زمان از هنگام شروع عمل مخلوط کردن تا وارد شدن کامل سوزن به میزان ۲ میلیمتر در سیمان، ثبت شد.



تصویر ۱ - قالب برای اندازه‌گیری زمان سخت‌شدن

۳۵ مگاپاسکال می‌باشد (۹).

از سیمان‌هایی که استحکام فشاری ۵/۵ تا ۳۹ مگاپاسکال دارند، به عنوان بیس سیمانی (سیمان زیرساخت) استفاده می‌شود و استحکام آنها بعد از ۱۲ تا ۱۵ دقیقه به حداقل می‌رسد. این سیمان‌ها در زیر سیمان زینک فسفات بکار می‌روند که این سیمان در مدت زمان مشابه، استحکامی حدود ۲ برابر پیدا می‌کند (۹).

استانداردهای بین‌المللی مربوط به ZOE شامل ویژگیها و روش‌های آزمون برای سیمان‌های زینک اکساید اوژنول و زینک اکساید بدون اوژنول می‌باشند که هر یک به صورت دو ترکیب مجزا مثل پودر و مایع و یا خمیر عرضه می‌شوند و در دندانپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیمان‌ها که در ترکیب خود آب ندارند، ممکن است دارای اوژنول یا روغن‌های معطر باشند که قابلیت واکنش با زینک اکساید زینه و فیلرهای غیر ارگانیک را دارند.

کیفیت مناسب مواد و در حد استاندارد بودن آنها در بهبود امر درمان، سرعت و دقیقت کار مؤثر و مهم می‌باشد؛ بنابراین اگر مواد تولید داخلی نیز از کیفیت بالا مطابق استانداردهای جهانی برخوردار باشند، دیگر نیازی به استفاده از مواد مشابه وارداتی نمی‌باشد.

در تحقیق حاضر، برخی خواص فیزیکی - کاربردی سیمان زینک اکساید اوژنول تقویت شده با نام تجاری زولیران (شرکت گلچای، ایران)، شامل زمان سخت‌شدن، استحکام تراکمی، حلالیت و ضخامت لایه‌ای بررسی و با معیارهای استانداردهای ISO 3107، BS 7214 (1991) و EN 23107 مقایسه شد و نتایج آن برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قابل استفاده است.

روش بررسی


در این مطالعه آزمایشگاهی، تجربی که در سال ۱۳۸۲ در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی پزشکی انجام شد، طبق

ثبت گردید و مقاومت فشاری نمونه (K) از رابطه زیر بر حسب مگاپاسکال به دست آمد. (F حداکثر نیروی اعمال شده بر حسب نیوتون و d قطر نمونه بر حسب میلیمتر می‌باشد.)


$$K = \frac{4F}{\pi d^2}$$

در این آزمایش، اگر حداقل در ۴ مورد از ۵ نمونه، جواب به دست آمده کمتر از مقداری بذست می‌آمد که در جدول برای حداقل مقاومت فشاری ذکر شده است، ماده مردود شناخته می‌شد.

برای اندازه‌گیری ضخامت لایه‌ای، دو صفحه شیشه به ضخامت یکنواخت ۵ میلیمتر و سطوح تماس برابر $200 \pm 10 \text{ mm}^2$ که نیرویی برابر با $147 \text{ نیوتون (} 15 \text{ کیلوگرم)}$ را به طور عمودی بر سطح سیمان وارد می‌آورد، آماده گردید.



تصویر ۲- قالب برای تهیه نمونه استحکامی تراکمی



تصویر ۳- گیره پیچی

پس از انجام آزمایشات، میانگین زمان محاسبه گردید. برای اندازه گیری استحکام تراکمی، ۵ عدد قالب جداسونده با صفحه‌های فوقانی و تحتانی به ارتفاع ۶ و قطر داخلی ۴ میلیمتر، از فولاد زنگ نزن ساخته شدند و از آنها در درجه حرارت $23 \pm 1^\circ\text{C}$ نگهداری شد (تصویرهای ۲ و ۳).

بعد از مخلوط کردن در طی حدود یک دقیقه سیمان در قالبهای جداسونده متراکم شد. پس از قرار دادن روی صفحه تحتانی و کمی فشار، مقدار اضافه سیمان برداشته شد و صفحه فوقانی در جای خود قرار گرفت و هر سه قطعه به یکدیگر فشرده شدند. قبل از این که کمتر از ۲ دقیقه از زمان مخلوط کردن سپری شود، تمام مجموعه فوق به فور با دمای $37 \pm 1^\circ\text{C}$ منتقل گردید. یک ساعت بعد از شروع عمل مخلوط کردن، صفحات برداشته شده و سطح دو سر نمونه صیقلی گردید. (برای صیقلی کردن، مقدار کمی پودر سیلیکون کارباید $45 \mu\text{m}$ با آب روی سطح یک شیشه مخلوط گردید؛ به طور متناوب آب و پودر ساینده روی کاغذ ریخته و نمونه روی آن حرکت داده شد و در هر حرکت نمونه، $\frac{1}{4}$ دور چرخانده شد). نمونه بعد از صیقلی کردن قاعده‌ها بالا فاصله از قالب در آورده شد و از لحاظ وجود حباب هوا و یا وجود تراشه در لبه‌ها بازبینی گردید. هر نمونه‌ای که دارای این معایب بود، کنار گذاشته شد.

نمونه‌های مورد قبول به مدت ۲۴ ساعت در آب مقطر یا آب غیر یونیزه با حرارت $37 \pm 1^\circ\text{C}$ قرار گرفتند و حداقل ۱۵ دقیقه قبل از آزمایش حرارت به $23 \pm 1^\circ\text{C}$ کاهش یافت. مقاومت فشاری هر نمونه، ۲۴ ساعت بعد از مخلوط کردن به Universal Testing Machine 1195 (Instron, USA) با سرعت حرکت بازویهای متقابل برابر، $1 \pm 0.25 \text{ mm/min}$ ۱۰۰-۱۵۰ اندازه گیری شد.

به این طریق که دو انتهای نمونه بین صفحات وارد کننده فشار دستگاه قرار گرفت تا نیرو به محور طولی نمونه وارد شود (تصویر ۴). حداکثر نیروی دستگاه برای شکستن نمونه

بیشتر از ظرفیت آن با سیمان مخلوط شده، پر شد و پس از پوشاندن آن با صفحه فلزی دیگر، به آرامی روی هم فشرده شد.

سه دقیقه بعد از شروع مخلوط کردن، قالب و صفحات درون گیره فنری که در فور و دمای $37 \pm 1^\circ\text{C}$ از آنها نگهداری می‌شد، قرار داده شدند. بعد از یک ساعت، مجموعه از زیر گیره درآورده شد و دیسک سیمانی همراه با سیم از قالب درآمد. دو دیسک سیمانی تهیه شده با دقت ۰/۰۰۱ گرم وزن (وزن m_1) و درون بطری دهانه گشادی گذاشته شدند. فوراً درون بطری مقدار ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر ریخته شد تا نمونه‌ها درون آب غوطه‌ور شوند؛ از نمونه‌ها برای ۲۴ ساعت در دمای $37 \pm 1^\circ\text{C}$ نگهداری شد؛ همچنین به وسیله سیم به نحوی در آب مقطر معلق نگهداشته شدند که با یکدیگر و یا با بدنه بطری تماس نداشته باشند.


نمونه‌ها بعد از این زمان و نیز بعد از خشک کردن سطوح آنها با کاغذ خشک کن، به مدت ۲۴ ساعت در دسیکاتور (شرکت درسا، تهران؛ ایران) نگه داشته و سپس با تقریب ۰/۰۰۱ گرم وزن شدند. عمل وزن نمودن آنقدر تکرار گردید تا وزن پایدار بدست آمد. وزن بدست آمده از آخرین توزین به عنوان m_2 ثبت گردید. میزان حلالیت بر حسب درصد وزن با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:

$$D = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$$

برای این آزمایش دو بطری و از هر بطری دو نمونه تعیین شد؛ سپس میانگین دو نتیجه با تقریب ۰/۰۱٪ بیان گردید. پس از انجام آزمایشات، نتایج حاصله در جداولی تنظیم و با اندازه‌های استاندارد مقایسه گردید.

یافته‌ها

نتایج این بررسی نشان داد که محدوده زمان سخت‌شدن $57/5-6/0\text{ min}$ ، استحکام تراکمی $25/25-29/21\text{ MPa}$



تصویر ۴- شکسته شدن نمونه

سطح انتهایی میله وارد آورنده فشار بر نمونه باید دارای سطحی کافی و کاملاً افقی و موازی با سطح شیشه باشد. دستگاه اعمال نیرو نیز باید دارای قابلیت اعمال نیروی یکسان باشد و نیروی چرخشی اعمال نکند. هر کدام از صفحات شیشه‌ای باید با وسیله تماس داشته باشند و از حرکت آنها هنگام اعمال نیرو جلوگیری شود.

ضخامت صفحات شیشه‌ای در حالی که روی هم قرار گرفته بودند، اندازه گیری گردید. سیمان مخلوط شده در روی یکی از صفحات شیشه‌ای قرار داده شد و سپس به محل تعییه شده روی دستگاه (شرکت درسا، تهران؛ ایران) منتقل گردید؛ پس از آن صفحه شیشه‌ای دیگر به طور کامل روی مرکز سیمان قرار گرفت.

در طی زمان کارکردن سیمان، به وسیله دستگاه فشاری نیروی معادل ۱۴۷ نیوتن به طور عمودی و به مدت ۸ دقیقه بر روی صفحه فوقانی اعمال گردید و سپس فشار برداشته شد. اختلاف ضخامت مجموعه شیشه‌ای با و بدون سیمان فشرده شده، محاسبه شد و به عنوان ضخامت لایه‌ای ثبت گردید. پس از انجام آزمایش بر روی ۳ نمونه، میانگین نتایج با دقت $1\text{ }\mu\text{m}$ ثبت شد.

برای تعیین میزان حلالیت، پس از قرار دادن قالب روی صفحه فلزی، سیمی با طول مناسب (دو قطعه سیم ساخته شده از فولاد ضد زنگ با قطر تقریبی $25/2\text{ mm}$ و طول 50 mm) داخل شکاف حلقه گذاشته شد. داخل حلقه تا حدی

حالیت ۱/۵٪ و ضخامت لایه‌ای زولیران ۱۱/۵ میکرون همگی در محدوده استاندارد بودند (جداول ۱ تا ۴).

استحکام تراکمی زولیران نیز که به عنوان سیمان نوع

اول Cl I و نوع چهارم Cl II معرفی گردیده است، در حد

تعیین شده استاندارد قرار داشت؛ زیرا اندازه استاندارد برای سیمان نوع اول Cl I حداکثر ۳۵ مگاپاسکال و برای نوع چهارم Cl II حداقل مگاپاسکال تعیین شده است و زولیران از این نظر در محدوده‌ای معادل ۲۱/۴۹-۲۵/۷۹ قرار داشت. البته با افزایش نسبت پودر به مایع استحکام تراکمی بیشتر خواهد شد.

در این تحقیقات مبنای کار همان بر مبنای نسبت ارائه شده از سوی کارخانه سازنده بود (نسبت شش پودر و یک آزمایش مربوط به خاصیت زمان سخت شدن در دمای اتاق حدود ۲۵°C) و رطوبت اتاق (حدود ۵۰٪) نیز انجام شد و مایع).

بحث و نتیجه گیری

طبق نتایج حاصل از این مطالعه، زمان سخت شدن زولیران هم به عنوان سیمان نوع اول Cl I و هم نوع چهارم Cl II در حد تعیین شده استاندارد قرار داشت (۱۰-۴۰ min) استاندارد؛ لازم به ذکر است که مقدار بیشتر پودر سبب تسريع زمان سخت شدن سیمان می‌شود. دما و رطوبت نیز دو عامل مهم در تسريع زمان سخت شدن سیمان هستند و با افزایش دما و رطوبت، زمان سخت شدن کاهش می‌یابد. آزمایش مربوط به خاصیت زمان سخت شدن در دمای اتاق (حدود ۲۵°C) و رطوبت اتاق (حدود ۵۰٪) نیز انجام شد و

جدول ۱- نتایج به دست آمده از بررسی خاصیت زمان سخت شدن زولیران

خاصیت	نوع محصول	میزان استاندارد	نمونه اول	نمونه دوم	میانگین
زمان سخت شدن (دقیقه)	Type I Cl II	۴-۱۰	۵/۵۷	۶/۰۳	۶/۰۰
	Type IV Cl II	۴-۱۰			

جدول ۲- نتایج به دست آمده از بررسی خاصیت استحکام تراکمی زولیران

خاصیت	نوع محصول	میزان استاندارد	نمونه اول	نمونه دوم	نمونه سوم	نمونه چهارم	نمونه پنجم
استحکام تراکمی (مگاپاسکال)	Type I Cl II	حداکثر ۳۵ مگاپاسکال	۲۴/۴۴	۲۵/۷۹	۲۱/۴۹	۲۲/۷۲	۲۲/۲۹
	Type IV Cl II	حداقل ۵ مگاپاسکال					

جدول ۳- نتایج به دست آمده از بررسی خاصیت میزان حالیت زولیران

خاصیت	نوع محصول	میزان استاندارد	بطری اول	میانگین	بطری دوم	میانگین	میانگین
درصد میزان حالیت	Type I Cl II	حداکثر ۲/۵٪	نمونه ۱	نمونه ۱	نمونه ۲	۱/۴	۱/۳۵
	Type IV Cl II	حداکثر ۱/۵٪			۱/۵	۱/۳	۱/۳

جدول ۴- نتایج به دست آمده از بررسی خاصیت ضخامت لایه‌ای زولیران

خاصیت	نوع محصول	میزان استاندارد	نمونه اول	نمونه دوم	نمونه سوم
ضخامت لایه‌ای (μm)	Type I Cl II	حداکثر ۲۵ میکرون	۱۱	۱۱	۱۱/۵
	Type IV Cl II	نیازی به محاسبه نیست			

وسایل اندازه‌گیری ضخامت مهم هستند. دستگاه مورد استفاده در بررسی حاضر نیروی لازم را با دقت خواسته شده، اعمال کرد. برای اندازه‌گیری ضخامت لایه‌ای نیز از میکرومتری با دقت ۱ میکرون استفاده شد.

با توجه به یافته‌های این مطالعه موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

- در این مطالعه خواص و سازگاری بیولوژیکی این ماده و Acid-Soluble Arsenic Content پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده در این مورد تحقیق شود.
- از آنجا که اطلاعات موجود در دستورالعمل کافی نمی‌باشد، لازم است این اطلاعات در آینده تکمیل شوند.

- به این دلیل که نسبت پودر و مایع در آماده سازی این سیمان برای مصارف ذکر شده، بسیار حائز اهمیت است، پیشنهاد می‌شود در بسته‌بندی، یک قاشقک مخصوص برای پودر و قطره‌چکان برای مایع قرار داده شود تا بتوان نسبت پودر و مایع را دقیق‌تر تعیین کرد.

تشکر و قدردانی

این مطالعه با همکاری مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام رسیده است که بدین وسیله از مسؤولین و همکاران مرکز تشکر و قدردانی می‌گردد.

همچنین از مسؤولین و کارکنان مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز دانشجویان مرکز تحقیقات بین‌المللی بیوشیمی و بیوفیزیک دانشکده علوم دانشگاه تهران که در انجام این تحقیق نهایت همکاری خود را مبذول داشتند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

میزان حلالیت زولیران (۱/۳ تا ۱/۵٪) با توجه به داده‌های استاندارد (برای سیمان نوع اول Cl I حداکثر ۲/۵٪ و برای نوع چهارم Cl I حداکثر ۱/۵٪)، در محدوده استاندارد بود.

بر اساس نتایج ضخامت لایه‌ای زولیران در محدوده ۱۱-۱۱ میکرون بود؛ حد استاندارد برای سیمان نوع اول

Cl I حداکثر ۲۵ μm می‌باشد و برای نوع چهارم Cl I محاسبه نمی‌شود.

خطاهای موجود در آزمایشات فیزیکی را می‌توان به دو بخش خطای عمل‌کننده و خطای دستگاه فیزیکی سنجش کننده نسبت داد. مسلماً با افزایش دقت در این دو مورد، می‌توان دقت آزمایش را بالا برد.

در همه آزمایشها نسبت پودر و مایع و زمان اختلاط از منابع خطا هستند؛ نسبت پودر و مایع به دقت محاسبه شد (۶:۱) و زمان اختلاط نیز با دقت کامل رعایت گردید.

در مورد زمان سختشدن، استحکام تراکمی و میزان حلایت، رطوبت و دما نیز مهم می‌باشد که این امر توسط Incubator ثابت و در حد تعیین شده قرار گرفت. همچنین برای اندازه‌گیری استحکام تراکمی از دستگاه Instron 1195 استفاده شد؛ با توجه به دقت بسیار بالای این دستگاه می‌توان گفت تقریباً امکان خطا از جانب این دستگاه به صفر رسیده است.

در مورد میزان حلایت، دقت ترازو مطرح می‌باشد که دقت خواسته شده در استاندارد برای توزین تا ۰/۰۰۱ گرم می‌باشد و دقت ترازوی مورد استفاده در تحقیق حاضر تا ۰/۰۰۱ گرم بود. توزین هر نمونه چندین بار انجام شد تا خطای به حداقل برسد.

در مورد ضخامت لایه‌ای، نیروی واردہ به سیمان و

منابع:

1- Craig RG, Powers JM. Restorative Dental Materials. 11th ed. St. Louis: Mosby; 2002: 604-5.

2- Van Noort R. Dental Materials. 1st ed. St. Louis: Mosby; 1994: 125.

3- Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental Materials Properties and Manipulation. 7th ed. St. Louis: Mosby; 2000.

- 4- McCabe JF, Walls AWG. Applied Dental Materials. 8th ed. London: Blackwell; 1998: Chapt 17:130-32.
- 5- Gladwin M, Bagby M. Clinical Aspects of Dental Materials. 1st ed. London: Williams & Wilkins; 2000: Chapt: 8: 98-99.
- 6- Wiltshire WA, Ferreira MR, Lighelm AJ. Allergies to dental material. Quintessence Int 1998 Aug; 27(8):513-20.
- 7- Hume WR. The pharmacologic and toxicological properties of zinc oxide-eugenol. J Am Dent Assoc 1986; 113:789-91.
- 8- ISO 3107 .BS 7214 & EN 23107. Dental zinc oxide/eugenol cements and zinc oxide non-eugenol cements. 1991.
- ۹- نصرت، علی؛ علی‌خاصی، مرضیه؛ خامی، محمد رضا؛ (زیر نظر دکتر حبیب حاجی‌مرآقا، دکتر حمید کرمانشاه). سیمان‌ها در دندانپزشکی نوین. چاپ اول. تهران: انتشارات شایان نمودار؛ ۱۳۸۰: ۳۳-۲۲.
- 10- Panagiotouni E, Karanika-Kouma A. Comparative study of heat release of various cement base materials during their setting. Bull group. Int Rech Sci Stomatol Odontol 1995 Jan-Feb; 38(1-2): 45-50.
- 11- Peutzfeldt A, Asmussen E. Influence of eugenol-containing temporary cement on efficacy of dentin-bonding systems. Eur J Oral Sci 1999 Feb; 107 (1): 65-69.